

## PLASTIFICANTES

# CQ PLAST MR 825

## FICHA TÉCNICA

CQ PLAST MR 825 Edición: 12/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 1 de 3

CQ Plast MR 825 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de policarboxilato, listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con diferentes tipos de cemento. Actúan para reducir el agua de mezcla y aumentar el mantenimiento de la trabajabilidad. tiene enfocados a la aplicación en pisos de hormigón y obras especiales que requieren una gran reducción de agua amasando. La dosis habitual varía del 0,2 al 1,5% del peso del cemento. Cumple con los requisitos de Norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (reductor de agua Tipo 2).

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia a la compresión inicial y final;
- Ampliación significativa del mantenimiento de la trabajabilidad;
- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- No cambia el tiempo de fraguado;
- Mejora la impermeabilidad y durabilidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Plast MR 825 se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea una reducción del contenido de agua. amasado, mantenimiento de la trabajabilidad y sin cambio en el tiempo de fraguado, tales como:

- Hormigón dosificado en plantas;
- Hormigón para suelos industriales;
- Hormigón autocompactante;
- Hormigón con fibras;
- Hormigón visto.

### Datos Técnicos

Función Superplastificante para envases de hormigón.

Se vende éter de policarboxilato de base química

Bombonas del 54 y

Aspecto líquido ligeramente amarillento.

216 kg, contenedor

Densidad 1,07 – 1,09 g/cm<sup>3</sup> 1080 kg y Granel.

pH 4,0 – 6,0

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

---

CQ PLAST MR 825 Edición: 12/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 2 de 3

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Se debe agitar antes de su uso para asegurar la homogeneidad.

CQ Plast MR 825 se debe añadir después de homogeneizar los materiales (cemento, agua, áridos, etc.) junto con la segunda parte del agua de amasado a utilizar en la mezcla.

El tiempo de mezclado debe ser suficiente para permitir la total dispersión del aditivo y su efecto plastificante.

CQ Plast MR 825 tiene tiempos de mezcla relativamente cortos para desarrollar plenamente su efecto.

## ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en condiciones de limpieza adecuadas y libre de residuos de diferentes productos u otros marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el desempeño. Consulta nuestro departamento técnico sobre compatibilidad de línea. Recomendamos una limpieza exhaustiva de los tanques/depósitos cada 3 meses y sanitización con bactericida cada 6 meses.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

## OBSERVACIONES/LIMITACIONES

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio y de campo.

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc.

El tiempo de fraguado del hormigón puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad, así como por aumentando la dosis de CQ Plast MR 825.

CQ Plast MR 825 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para lograr esto Pide ayuda a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

Es necesario un proceso diario de agitación o recirculación del aditivo, que se puede realizar mediante un motor. con paleta para agitación, bomba para recirculación o inyección de aire comprimido. Por cada cambio de material en la traza, la prueba debe repetirse para analizar la dosis de aditivo y evaluar la Comportamiento del hormigón en estado fresco y endurecido.

## PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;

- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

#### RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

---

**GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S.** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.