

PLASTIFICANTES

CQ PLAST PM 5000

Plastificante Densificante

FICHA TÉCNICA

CQ PLAST PM 5000 Emitido: 12/02/2026

Plastificante Densificante Página: 1 de 2

CQ Plast PM 5000 es un aditivo plastificante líquido y concentrado, listo para el consumo. En dilución con agua de amasado mejora la compactación y reduce el agrietamiento, lo que resulta en una menor tasa de residuos y aumento de la plasticidad. Utilizado en la fabricación de productos con hormigón seco. respuesta requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como CVP (Aditivo para Hormigón vibropresado).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia, reduciendo la absorción de agua en la mezcla;
- Mejora notablemente el acabado de la pieza;
- Aumenta el grado de compactación del hormigón, aumentando la impermeabilidad;
- Mejora el acabado y el deslizamiento al desmoldar;
- Mejora la cohesión, reduciendo la rotura del hormigón durante la fabricación;
- Mejora la lubricidad de la masa, reduciendo el desgaste de moldes e hilos;
- Reduce el consumo de cemento, permitiendo la reducción de los costos inherentes a la producción;
- Aumenta la productividad (tiempo de ciclo más rápido), haciendo posible un retorno inmediato del rendimiento. inversión;
- Incrementa la vida útil de los equipos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Plast PM 5000 se recomienda para uso sobre hormigón seco en general.

Datos Técnicos

Función Plastificante para hormigón seco Embalaje

Aspecto Líquido dorado Vendido

Bombonas del 51 y

Densidad 1,01 – 1,05 g/cm³

204 kg, contenedor

pH 12,0 – 14,0 1020 kg y a granel.

Viscosidad 115 – 280 mPa.s

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar del 0,1 al 0,15% de CQ Plast PM 5000 al peso del cemento. Por cada 100 kg de cemento

Se utilizan de 100 a 150 mL de CQ Plast PM 5000.

Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto,

y esta dosificación de CQ Plast PM 5000 puede variar según el tipo de cemento, cantidad

de finos en la mezcla, factor a/c, tipos de áridos, condiciones de mezcla, etc.

CQ PLAST PM 5000 Emitido: 12/02/2026

Plastificante Densificante Página: 2 de 2

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la

Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES/LIMITACIONES

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o de campo.

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de

finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en

aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes

el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.