

PLASTIFICANTES

CQ FLOW CENERE 70

Superplastificante tipo RA2

FICHA TÉCNICA

CQ FLOW CENERE 70 Emitido: 05/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 1 de 3

CQ Flow Cenere 70 es un innovador aditivo para hormigón diseñado para ofrecer una solución eficaz en Reducir el agua de mezclado manteniendo o aumentando la fluidez del hormigón fresco. Este producto es ideal para una amplia gama de aplicaciones concretas, promoviendo mejoras efectos significativos sobre la resistencia mecánica, durabilidad e impermeabilidad de las estructuras de hormigón.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor resistencia: Mejora significativamente la resistencia a la compresión y flexión, contribuyendo por estructuras más robustas y duraderas;
- Fluidez excepcional: Proporciona un aumento significativo de la fluidez del hormigón fresco, facilitando Aplicación en estructuras complejas y paso a través de refuerzos densos sin necesidad de vibración;
- Reducción de agua: Permite una gran reducción de la cantidad de agua necesaria para amasar, optimizar la relación agua/cemento y mejorar las propiedades del hormigón endurecido;
- Mayor cohesión: Aumenta la cohesión de la mezcla de hormigón, minimizando riesgos de segregación y mejorar la homogeneidad;
- Estabilidad de fraguado: No cambia el tiempo de fraguado del hormigón, permitiendo flexibilidad en la planificación y ejecución de obras;
- Durabilidad prolongada: Contribuye a la impermeabilidad y durabilidad del hormigón, resistiendo mejor a los procesos de deterioro a lo largo del tiempo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow Cenere 70 se recomienda para diferentes tipos de hormigón, donde se requiere una alta reducción de amasar agua sin cambiar el tiempo de fraguado, como por ejemplo:

- Hormigón autocompactante: Ideal para aplicaciones que requieren excelente fluidez y capacidad de llenado sin segregación;
- hormigón elaborado en planta: Ampliamente aplicable en proyectos de gran escala como presas, carreteras y estructuras de infraestructura en general;
- Hormigones armados y prefabricados: Excelente para hormigones que requieren alta resistencia y durabilidad, incluidas estructuras prefabricadas y bombeadas.
- Hormigón pretensado: Adecuado para aplicaciones que requieren hormigón de alto rendimiento con

resistencia a la tracción mejorada;

- Hormigón reodinámico y de alto rendimiento: Ideal para proyectos especiales que requieren propiedades Mecánica superior y mayor durabilidad.

CQ FLOW CENERE 70 Emitido: 05/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 2 de 3

Datos Técnicos

Función Superplastificante para envases de hormigón.

Se vende éter de policarboxilato de base química

Bombonas del 53 y

Aspecto Líquido gris amarillento

212 kg, contenedor

Densidad 1,06 – 1,08 g/cm³ 1060 kg y Granel.

pH 6,0 – 7,0

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir, junto con el agua de amasado, de 0,5 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,5 al 1,0% spc), y debe dosificarse después de añadir el 70% del agua de mezcla. Se recomienda realizando pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

La reducción aproximada del agua de mezcla de CQ Flow Cenere 70, dependiendo de la dosis utilizada y del aditivo es de hasta el 40%, dependiendo del tipo de cemento y mezcla utilizada.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en condiciones de limpieza adecuadas y libre de residuos de diferentes productos u otros marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el desempeño. Consulta nuestro departamento técnico sobre compatibilidad de línea. Recomendamos una limpieza exhaustiva de los tanques/depósitos cada 3 meses y sanitización con bactericida cada 6 meses.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

CQ FLOW CENERE 70 Emitido: 05/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 3 de 3

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.