

PLASTIFICANTES

CQ PRESS MIX SUPER

Plastificante Densificante

FICHA TÉCNICA

CQ PRESS MIX SUPER Emitido: 09/02/2025

Plastificante Densificante Página: 1 de 2

CQ Press Mix Super es un aditivo plastificante líquido y concentrado, listo para el consumo. En dilución con agua de amasado mejora la compactación y reduce el agrietamiento, lo que resulta en una menor tasa de residuos y aumento de la plasticidad. Utilizado en la fabricación de productos con hormigón seco. respuesta requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como CVP (Aditivo para Hormigón vibropresado).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia, reduciendo la absorción de agua en la mezcla;
- Mejora notablemente el acabado de la pieza;
- Aumenta el grado de compactación del hormigón, aumentando la impermeabilidad;
- Mejora la cohesión, reduciendo la rotura del hormigón durante la fabricación;
- Mejora la lubricidad de la masa, reduciendo el desgaste de moldes e hilos;
- Reduce el consumo de cemento, permitiendo la reducción de los costos inherentes a la producción;
- Aumenta la productividad (tiempo de ciclo más rápido), haciendo posible un retorno inmediato del rendimiento. inversión;
- Incrementa la vida útil de los equipos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Press Mix Super se recomienda para uso sobre hormigón seco en general.

Datos Técnicos

Función Plastificante para hormigón seco Embalaje

Aspecto Líquido amarillo Vendido

bombonas de 52 y 208 kg,

pH 12 - 14

Contenedor de 1040 kg y

Densidad 1,01 – 1,05 g/cm³ A granel.

Viscosidad 335 – 460 mPa.s

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregue de 0,2 a 0,3% de CQ Press Mix Super al peso del cemento. Por cada 100 kg de cemento, Se utilizan de 200 a 300 ml de CQ Press Mix Super.

Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto, Esta dosificación de CQ Press Mix Super puede variar según el tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, factor a/c, tipos de agregados, condiciones de mezcla, etc.

CQ PRESS MIX SUPER Emitido: 09/02/2025

Plastificante Densificante Página: 2 de 2

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES / LIMITACIONES

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o de campo.

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.