

# CQ FLOW 377

Superplastificante tipo RA2-A

**Emisión:** 02/02/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Flow 377 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de policarboxilato, Listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con distintos tipos de cemento. Desarrollado especialmente para hormigones que requieren un aumento de la resistencia inicial, como utilizado en la fabricación de hormigón y muros prefabricados que requieren una rápida liberación de formas. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificada como RA2-A (Reductor de agua tipo 2/acelerador).

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia a la compresión y flexión;
- Aumenta la resistencia inicial;
- Aumento significativo de la fluidez del hormigón fresco y de la capacidad de paso entre las armaduras;
- Gran reducción del agua de amasado;
- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- Desencofrado temprano;
- Prolonga la impermeabilidad y durabilidad.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow 377 se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea una alta reducción de agua. amasar sin cambiar el tiempo de fraguado, como por ejemplo:

- Hormigón autocompactante;
- hormigón elaborado en planta en general (presas, carreteras, etc.);
- Hormigón armado, prefabricado, bombeado, fluido y ligero o normal;
- Hormigón pretensado;
- Hormigones reodinámicos y de altas prestaciones.

## ■ DATOS TÉCNICOS

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función</b>  | Superplastificante para envases de hormigón. Se vende éter de policarboxilato de base química Bombonas del 54 y |
| <b>Aspecto</b>  | Líquido dorado 216 kg, contenedor                                                                               |
| <b>Densidad</b> | 1,07 – 1,09 g/cm <sup>3</sup> 1080 kg y Granel.                                                                 |
| <b>Ph</b>       | 4,0 – 6,0 Nota: No contiene productos a base de cloruros.                                                       |

## ■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir, junto con el agua de amasado, de 0,5 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,5 al 1,0% spc), y debe dosificarse después de añadir el 70% del agua de mezcla. Se recomienda realizando pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto. La reducción aproximada del agua de mezcla de CQ Flow 377, dependiendo de la dosis utilizada y la El aditivo es de hasta un 40%, dependiendo del tipo de cemento y mezcla utilizada.

## ■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en buenas condiciones. limpieza adecuada y sin residuos de diferentes productos u otras marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el rendimiento. Consulte a nuestro departamento técnico sobre Compatibilidad de línea. Recomendamos limpiar completamente los tanques/depósitos cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

## ■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

## ■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos

únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

---

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de  
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este  
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay

WhatsApp **+595 995 360060**

comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada  
por el fabricante — Camargo Química

---

*Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.*