

CQ FIBER 54 PLUS

FICHA TÉCNICA

CQ FIBRA 54 Plus

Fibra Sintética Estructural

CQ FIBER 54 Plus es una fibra sintética estructural de alto rendimiento, desarrollada para reemplazar Mallas electrosoldadas y fibras de acero. Debido al alto contenido de filamentos por kilogramo, su uso permite un refuerzo estructural al hormigón, aumentando su resistencia mecánica. Cumple con los criterios de NBR 16942:2021.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Ahorros respecto a mallas metálicas y fibras de acero;
- Mejor acabado, sin afloramientos superficiales;
- Asegura mayor tenacidad al hormigón;
- Resistente a la alcalinidad del hormigón;
- Actúa como anti-crack;
- Aumento de la resistencia mecánica;
- Reducción de patologías como exudación y microfisuración del hormigón;
- Practicidad y ahorro en mano de obra;

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pisos industriales;
- Suelos duros;
- Elementos prefabricados;
- Capas de compresión (losas alveolares y forjados metálicos).

Datos Técnicos

FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL

Función Embalaje de fibra estructural

Base Química de Polipropileno Comercializada:

Largo 54 mm Cajas con 5 kg de
fibras sueltas.

Color Grafito

Densidad 0,91 g/cm³

Cantidad de fibras 25.000 fibras/kg

Módulo de elasticidad > 10,0 GPa

Resistencia a la tracción > 685 MPa

Resistencia a los álcalis (NBR16942:2021) Excelente

Baja conductividad térmica y eléctrica.

CONSUMO APROXIMADO:

Las dosis para suelos industriales varían desde 3,0 kg/m³ hasta 6,0 kg/m³ de hormigón, o dependiendo de la especificación del proyecto.

CQ FIBRA 54 Plus

Fibra Sintética Estructural

MÉTODO DE APLICACIÓN:

PLANTA DE CONCRETO: Después de agregar el agua inicial y los aditivos, agregar la fibra junto con el áridos, arena y cemento.

CAMIÓN HORMIGONERO O DE CONSTRUCCIÓN: Luego de preparar el hormigón, agregar la fibra según último componente. Aumentar la rotación de la hormigonera y añadir la fibra poco a poco. Después del añadiendo la fibra, mezclar el hormigón durante 10 minutos para asegurar la homogeneización.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Almacenamiento: Preferiblemente en un lugar seco y ventilado.

Validez: Producto con validez indefinida en envase sellado.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

Utilice EPI adecuados: sólo para manipular hormigón;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después
trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.
cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario.

Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 08/2023 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC
CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435 www.camargoquimica.com.br

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.