

PLASTIFICANTES

CQ FLOW 1850

Superplastificante tipo RA2

FICHA TÉCNICA

CQ FLUJO 1850 Emitido: 02/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 1 de 2

CQ Flow 1850 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de policarboxilato,

Listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con distintos tipos de cemento. fue desarrollado para reducir grandes cantidades de agua de mezcla, dependiendo de la aplicación y reducción deseada, proporcionando una excelente trabajabilidad sin alterar el tiempo de fraguado. Cumple requisitos

de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (reductor de agua Tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia a la compresión y flexión;
- Aumento significativo de la fluidez del hormigón fresco y de la capacidad de paso entre las armaduras;
- Gran reducción del agua de amasado;
- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- No cambia el tiempo de fraguado;
- Prolonga la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow 1850 se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea una alta reducción de agua. amasar sin cambiar el tiempo de fraguado, como por ejemplo:

- Hormigón autocompactante;
- hormigón elaborado en planta en general (presas, carreteras, etc.);
- Hormigón armado, prefabricado, bombeado, fluido y ligero o normal;
- Hormigón pretensado;
- Hormigones reodinámicos y de altas prestaciones.

Datos Técnicos

Función Superplastificante para envases de hormigón.

Se vende éter de policarboxilato de base química

Bombonas del 53 y

Aspecto líquido amarillo

212 kg, contenedor

Densidad 1,05 – 1,07 g/cm³ 1060 kg y Granel.

pH 4,0 – 6,0

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

CQ FLUJO 1850 Emitido: 02/02/2026

Superplastificante tipo RA2 Página: 2 de 2

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir, junto con el agua de amasado, de 0,5 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,5 al 1,0% spc), y debe dosificarse después de añadir el 70% del agua de mezcla. Se recomienda realizando pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

La reducción aproximada del agua de mezcla de CQ Flow 1850, dependiendo de la dosis utilizada y la El aditivo es de hasta un 40%, dependiendo del tipo de cemento y mezcla utilizada.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en buenas condiciones.

limpieza adecuada y sin residuos de diferentes productos u otras marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el rendimiento. Consulte a nuestro departamento técnico sobre Compatibilidad de línea. Recomendamos limpiar completamente los tanques/depósitos cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende de condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes del Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.