

CQ SUPERPLAST 1000

Densificador Superplastificante

FICHA TÉCNICA

CQ SUPERPLAST 1000 Emitido: 11/02/2025

Densificador Superplastificante Página: 1 de 2

CQ Superplast 1000 es un aditivo líquido, libre de cloruros y listo para el consumo. Cuando se diluye con El agua de amasado mejora la compactación y reduce el agrietamiento, lo que resulta en una menor tasa de desechos

y aumento de la plasticidad. Utilizados en la fabricación de productos de hormigón seco: Bloques (Canales), Adoquín (pisos entrelazados), guía (bordillo), losa, tubos prensados, losa alveolar. Cumple con los requisitos ABNT NBR 11768-1, tipo CVP (aditivo para hormigón vibropresado).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia, reduciendo la absorción de agua en la mezcla;
 - Mejora notablemente el acabado de la pieza;
 - Aumenta el grado de compactación del hormigón, aumentando la impermeabilidad;
 - Mejora el acabado y el deslizamiento al desmoldar;
 - Mejora la cohesión, reduciendo la rotura del hormigón durante la fabricación;
 - Mejora la lubricidad de la masa, reduciendo el desgaste de moldes e hilos;
 - Reduce el consumo de cemento, permitiendo la reducción de los costos inherentes a la producción;
 - Aumenta la vida útil de los equipos;
 - Aumenta la productividad (tiempo de ciclo más rápido), haciendo posible un retorno inmediato del rendimiento.
- inversión;

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Superplast 1000 se recomienda para uso sobre hormigón seco en general.

Datos Técnicos

Superplastificante para hormigón

Función de embalaje

seco

Comercializado

Aspecto Líquido incoloro
bombonas de 50 y 200 kg,
pH 12 – 14 Envase de 1000 kg y
Densidad 1,00 – 1,03 A granel.

Viscosidad 1,5 – 2,5 mPa.s

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

CQ SUPERPLAST 1000 Emitido: 11/02/2025
Densificador Superplastificante Página: 2 de 2

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar 0,1 a 0,3% de CQ Superplast 1000 al peso del cemento.

Por cada 100 kg de cemento se utilizan de 100 a 300 ml de CQ Superplast 1000.

Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto,

Esta dosificación puede variar según el tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla,
factor a/c, tipos de áridos, condiciones de mezcla, etc.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la
Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de
almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después
trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es
necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende
condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en
aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o
especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes

el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.
Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur,
Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.