

CQ GREEN SEAL

FICHA TÉCNICA

CQ GREEN SEAL

Manta líquida

Manta de poliuretano líquido 100% sólidos, bicomponente, elástica y flexible. Adherente a diferentes sustratos que se encuentran en la construcción civil, permitiendo impermeabilizar, Estanqueidad y alta resistencia a la corrosión, abrasión, intemperie y sustancias agresivas (ácidos, álcalis). y disolventes). Forma una membrana monolítica (sin costuras). Acepta modificaciones y reparaciones, siendo resistente al ataque de microorganismos y variaciones de temperatura entre -10°C a 80°C. respuesta los requisitos de la norma: NBR 15487:2007 – Membrana de Poliuretano para Impermeabilización.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Cumple con las especificaciones NBR 12170, garantizando total seguridad para su uso en Embalses de agua potable, ya que no emite gases y no altera la potabilidad del agua.

Fácil aplicación y mantenimiento;

Aplicado en frío;

No requiere protección mecánica;

Sistema monolítico (sin modificaciones);

Respetuoso con el medio ambiente;

No contiene disolventes, metales pesados o volátiles. Ininflamable;

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre diferentes sustratos, constituyendo una membrana con propiedades físicas-química, elasticidad, impermeabilidad y adhesión en materiales porosos como el hormigón y Mortero que contiene cemento Portland como aglomerante. Es resistente a los rayos UV y puede volverse expuestos a los elementos. Aplicado sobre losas, toldos y terrazas con y sin protección.

mecánica, jardineras, depósitos elevados tipo torre, grandes depósitos en planta baja, piscinas, baldrame, muros de contención, tanques de agua, cisternas, ETA. y ETE, tanques, contención de químicos, canalones de hormigón, canalones metálicos.

Función de manta impermeabilizante de embalaje

Base química comercial de poliuretano:

IMPERMEABILIZACIÓN

Densidad 1,02 g/cm³ Base A: 2,0 kg.

Base B: 1,0kg.

Dureza 28 a 40 Shore D (después de 20 días)

Alargamiento 50% (+/- 10%)

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezclar las bases, sin cambiar la proporción, hasta formar una crema homogénea que debe quedar

Se aplica dentro de los 20 minutos posteriores a la mezcla. En días muy calurosos o bases calientes, el tiempo tiende a disminuir a 15 minutos.

Realizar el pintado en capas cruzadas utilizando brocha, rodillo de lana de pelo corto o paleta.

CQ GREEN SEAL

Manta líquida

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasas, grasas, desencofrantes, polvo de yeso, Piezas sueltas o mal ensambladas. El sustrato debe limpiarse con un cepillo de acero, aspirar o chorro de agua a alta presión (2500 a 3000 psi) para eliminar residuos, restos de desmoldeantes y otras impurezas.

Retire las rebabas de fuga de pasta de cemento que puedan aparecer entre los encofrados y otros elementos que puedan comprometer el servicio de impermeabilización.

Si existen grietas o fisuras se deberán abrir y tratar antes de impermeabilizar,

Las grietas grandes requieren intervención especializada. Promover la escarificación

hasta la completa eliminación del hormigón deteriorado y recomposición, primero con un puente

de adherencia con una pasta de cemento preparada con CQ Cola 35 en lugar de agua. Entonces

la grieta debe rellenarse con un mortero con una proporción de 1:3 de cemento CPV y arena media, terminando con llana de madera.

El tratamiento de juntas frías (juntas de hormigón) también debe seguir el procedimiento descrito anteriormente, con el puente de unión y el mortero de relleno.

Si queda armadura expuesta se debe limpiar y tratar, eliminando incrustaciones.

oxidación. Aplicar un fosfatizante sobre la armadura limpia y rellenar la grieta según el procedimiento de recomposición descrita anteriormente.

Las esquinas y bordes afilados deben redondearse y/o achaflanarse. Se recomienda estructurar el Interfaces piso x pared con malla de poliéster superpuesta 20 cm en la pared y 20 cm en el piso.

En el caso de losas, se deberán abrir grietas o fisuras, transformarlas en juntas de dilatación,

Rellénelo con impermeabilizante estructurado con tejido de poliéster antes de comenzar.

la aplicación. Se recomienda losa excesivamente fisurada o sujeta a mayor movimiento.

Estructurar toda la zona con tejido de poliéster.

Antes de la aplicación, se puede imprimir toda la base con una imprimación que sea compatible con Sello Verde CQ. Consúltenos para recomendaciones.

APLICACIÓN:

Después de limpiar la base, preparar el producto y aplicarlo. Consumo mínimo

Se recomienda 1kg/m² para un total de 5 manos. Aplicar entre capas cuando el producto

seco al tacto (aproximadamente 2 horas, dependiendo de la temperatura). No

esperar más de 5 horas para aplicar otra capa, para no comprometer la adherencia entre

capas. Si el área de aplicación es mayor que la capacidad de producción del equipo, se deberá realizar

IMPERMEABILIZACIÓN

un puente de agarre, espolvoreando arena media limpia en una banda de 10 cm a lo largo de todo extensión, o lijarla para crear cierta rugosidad.

ATENCIÓN: No aplicar sobre superficies mojadas o con humedad superior al 10% sin consultar al departamento técnico. Almacenar el material en un lugar cubierto, seco, ventilado y preferiblemente con temperatura inferior a 25 °C. La superficie de contacto debe ser rugosa/porosa para no dañar comprometiendo la adhesión del CQ Green Seal. Sobre superficies lisas (Ejemplo: piso pulido, etc.) o En caso de presencia de brillo, sugerimos lijar la superficie para salvar la adhesión y apertura de poros

Método de dilución de dos componentes. Preparado para usar.

Número de manos 4 a 5 manos. Dependiendo de las condiciones de la superficie.

Vida útil de 20 minutos.

CQ GREEN SEAL

Manta líquida

Intervalo entre manos 1 a 2 horas (dependiendo de la temperatura ambiente), con un intervalo máximo de 4 horas

entre capas.

Liberación 48 horas.

Temperatura del sustrato De 5 a 30°C.

Limpieza Los suministros usados deben desecharse.

OBSERVACIONES / LIMITACIONES:

Vale la pena señalar que cada caso puede presentar situaciones diferentes a las presentadas, tales como

Por ejemplo, alguna patología o incluso represión de la estructura, no mencionada aquí.

Es necesario realizar un análisis previo del trabajo por parte del Profesional responsable de la Empresa quien realizará

realizar el servicio, es decir, buscar conocer todos los procedimientos a adoptar para evitar sorprenderse ante situaciones imprevistas.

En tanques de agua, piscinas y embalses, verificar si la estructura es de hormigón, no debe ser

Debe disponer de mortero de cal para regularizar paredes y fondo, así como mortero de baja calidad. espesor.

A la hora de aplicar la impermeabilización, cotizamos un rendimiento teórico de 50 m² día/hombre para la

Aplicación de 5 manos, a efectos de componer tiempos y costes de ejecución. esto

El rendimiento puede ser mayor una vez que el aplicador adquiera práctica.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Latas (Base A y Base B): Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y sin abrir.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

IMPERMEABILIZACIÓN

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario.

Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. La responsabilidad de Camargo se limita a la calidad del producto suministrado, no asumiendo por tanto responsabilidad por patologías causadas y detectadas debido a una aplicación, cuidado y/o preparación inadecuada de la superficie. Este boletín es simplemente orientación y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. el consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor.

CQ GREEN SEAL

Manta líquida

Camargo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y/o información de esta ficha técnica sin aviso previo. Edición 06/2024 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

IMPERMEABILIZACIÓN

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC

CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435 www.camargoquimica.com.br

