

CQ CALPLAST A

Emisión: 28/01/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Calplast A es un aditivo que proporciona una excelente trabajabilidad a morteros y hormigones. por ser líquido, CQ Calplast A facilita el trabajo, ahorro de material, rapidez en la ejecución y excelente acabado. Una de las principales diferencias de esta línea es el mantenimiento del aire incorporado en Morteros estabilizados, que pueden mantener su condición plástica hasta por 72 horas. es abrasador Es cilíndrico y uniforme, favoreciendo la trabajabilidad, absorbiendo la expansión y contracción en los ciclos del hielo y del hielo. descongelar. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como IA (entrador de aire).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor adherencia, cohesión, ausencia de grietas y menor exudación;
- Reduce la fricción entre las partículas de mortero, reduciendo el agua de amasado requerida;
- Produce un efecto plastificante y estabilizante de los morteros, volviéndolos más plásticos;
- Mejora la reología;
- Formación de burbujas de aire uniformes;
- Mejora la homogeneidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Morteros estabilizados;
- Morteros de colocación y enlucido;
- Hormigones livianos, o que requieran incorporación de aire;
- Hormigón de presa;
- Hormigón resistente a ciclos de hielo y deshielo.

■ DATOS TÉCNICOS

Función plastificante para mortero Envases
Aspecto Líquido marrón rojizo Vendido
50 y
Densidad 1,00 - 1,03 g/cm ³
200 kg, contenedor
pH 7,0 - 11,0 1000 kg y a granel.
Nota: No contiene productos a base de cloruros.

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Diluir en el agua de amasado a dosis de 0,2 a 0,4% respecto al peso del cemento. se aconseja Realizar siempre pruebas preliminares, en las mismas condiciones que el trabajo, para determinar la dosificación. producto ideal y su compatibilidad con el cemento a utilizar.

Mezclar el mortero en una hormigonera o camión hormigonera. En general, se debe tener cuidado al utilizar aditivos inclusores de aire como temperatura del hormigón y del aire, la cantidad de agua, el método y tiempo de mezclado, así como la El tiempo de transporte puede afectar el contenido de poros del hormigón.

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto clasificado como corrosivo. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
 - No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
 - No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después
- trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.