

CQ FIBER 54 PLUS

Origen: Camargo Química — Brasil

CQ FIBRA 54 Plus Fibra Sintética Estructural

CQ FIBER 54 Plus es una fibra sintética estructural de alto rendimiento, desarrollada para reemplazar Mallas electrosoldadas y fibras de acero. Debido al alto contenido de filamentos por kilogramo, su uso permite un refuerzo estructural al hormigón, aumentando su resistencia mecánica. Cumple con los criterios de

PRINCIPALES VENTAJAS:

Ahorros respecto a mallas metálicas y fibras de acero; Mejor acabado, sin afloramientos superficiales; Asegura mayor tenacidad al hormigón; Resistente a la alcalinidad del hormigón; Actúa como anti-crack; Aumento de la resistencia mecánica; Reducción de patologías como exudación y microfisuración del hormigón; Practicidad y ahorro en mano de obra;

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pisos industriales; Suelos duros; Elementos prefabricados; Capas de compresión (losas alveolares y forjados metálicos).

FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL

Función Embalaje de fibra estructural Base Química de Polipropileno Comercializada:

Largo 54 mm Cajas con 5 kg de fibras sueltas. Color Grafito Densidad 0,91 g/cm³ Cantidad de fibras 25.000 fibras/kg Módulo de elasticidad > 10,0 GPa Resistencia a la tracción > 685 MPa Resistencia a los álcalis (NBR16942:2021) Excelente Baja conductividad térmica y eléctrica.

CONSUMO APROXIMADO:

Las dosis para suelos industriales varían desde 3,0 kg/m³ hasta 6,0 kg/m³ de hormigón, o dependiendo de la especificación del proyecto.

CQ FIBRA 54 Plus Fibra Sintética Estructural

MÉTODO DE APLICACIÓN:

PLANTA DE CONCRETO: Después de agregar el agua inicial y los aditivos, agregar la fibra junto con el áridos, arena y cemento.

CAMIÓN HORMIGONERO O DE CONSTRUCCIÓN: Luego de preparar el hormigón, agregar la fibra según último componente. Aumentar la rotación de la hormigonera y añadir la fibra poco a poco. Después del añadiendo la fibra, mezclar el hormigón durante 10 minutos para asegurar la homogeneización.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Almacenamiento: Preferiblemente en un lugar seco y ventilado. Validez: Producto con validez indefinida en envase sellado.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI adecuados: sólo para manipular hormigón; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

| FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 08/2023 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.