

CQ PLAST MR 855

Origen: Camargo Química — Brasil

CQ Plast MR 855 Superplastificante tipo RA2-R

CQ Plast MR 855 está compuesto por aditivos superplastificantes modificados, listos para el consumo, Completamente libre de cloruros y compatible con diferentes tipos de cemento. Trabajan para reducir mezclar agua y aumentar el mantenimiento de la trabajabilidad. Se centra en la aplicación en pisos de hormigón y obras especiales que requieran una gran reducción del agua de amasado. La dosis habitual varía del 0,2 al 1,5% del peso del cemento. Cumple con los requisitos estándar NBR 11768-1 de Brasil, clasificado como RA2-R (Reductor/Retardador de agua Tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS:

Aumenta la resistencia a la compresión inicial y final; Aumento importante en el mantenimiento de la trabajabilidad; Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación; No cambia el tiempo de fraguado; Mejora la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Plast MR 855 está recomendado para diferentes tipos de hormigón donde se quiera reducir la agua de amasado, mantenimiento de la trabajabilidad y sin cambio en el tiempo de fraguado, tales como: Hormigón dosificado en plantas; Hormigón para suelos industriales; Hormigón autocompactante; Hormigón con fibras; Hormigón expuesto.

DATOS TÉCNICOS

Función Superplastificante para envases de hormigón.
Base Química de Sulfonato de Naftaleno Comercializada:
Apariencia Líquida Negra 55 y
235 Kg, Contenedor de

SUPERPLASTIFICANTE

pH 6,0 – 9,0 1180 Kg y Granel. Densidad 1.180 – 1.200 g/cm³

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

Se debe agitar antes de su uso para asegurar la homogeneidad. CQ Plast MR 855 debe añadirse después de homogeneizar los materiales (cemento, agua, áridos, etc.) junto con la segunda parte del agua de amasado a utilizar en la mezcla. El tiempo de mezclado debe ser suficiente para permitir la total dispersión del aditivo y su efecto plastificante. CQ Plast MR 855 tiene tiempos de mezcla relativamente cortos para desarrollar plenamente su efecto.

CQ Plast MR 855 Superplastificante tipo RA2-R

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. El tanque/depósito que recibirá el El producto debe estar en condiciones de limpieza adecuadas y libre de residuos de diferentes productos u otros. marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el desempeño. Consulta nuestro departamento técnico sobre compatibilidad de línea. Recomendamos limpiar completamente los tanques/depósitos cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En caso de almacenamiento en a granel, esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

| OBSERVACIONES / LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio y de campo. La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado usado, etc El tiempo de fraguado del hormigón también puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad. como por ejemplo aumentando la dosis de CQ Plast MR 855. CQ Plast MR 855 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para lograr esto Pide ayuda a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones. Es necesario un proceso diario de agitación o recirculación del aditivo, que puede realizarse mediante motor con paletas para agitación, bomba para recirculación o inyección de aire comprimido. para cada cambio de material en la mezcla, se debe repetir la prueba para analizar la dosis de aditivo y Evaluación del desempeño del hormigón en estado fresco y endurecido.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

| SUPERPLASTIFICANTE

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe

CQ Plast MR 855 Superplastificante tipo RA2-R

considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 06/2022 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. La responsabilidad de Camargo Química se limita a la calidad del Producto suministrado, dentro de los plazos legales, embalaje sellado y fecha de caducidad, según especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. El almacenamiento, manipulación y aplicación que no cumpla con las recomendaciones de esta Ficha Técnica hace que el cliente responsable de cualquier problema o pérdida. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

SUPERPLASTIFICANTE

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br



Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.