

CQ SIL 55

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ SIL 55 Edición: 11/02/2025

Humo de sílice líquida Página: 1 de 2

CQ Sil 55 es una emulsión de humos de sílice, lista para el consumo, libre de cloruros y compatible con diferentes tipos de cemento. CQ SIL 55 proporciona una reactividad muy alta con compuestos formados a partir de Hidratación del cemento, proporcionando un mejor comportamiento en hormigones y morteros.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia inicial y final (compresión y tracción);
- Mejora la cohesión y en consecuencia reduce las manifestaciones de exudación y/o segregación;
- Aumenta la impermeabilidad y durabilidad del hormigón;
- Alta resistencia a ambientes agresivos (ataques químicos, iones cloruro, RAA);
- Mejora la adherencia entre el hormigón y las armaduras.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Sil 55 está recomendado para diferentes tipos de hormigón, tales como:

- Hormigón dosificado en plantas;
- Hormigón para suelos industriales;
- Hormigón autocompactante;
- Pavimento de hormigón rígido;
- Hormigón visto.

Datos Técnicos

Base química de sílice activa

Embalaje

Aspecto líquido gris

Comercializado

pH 8,0 – 10,5 Envase de

Densidad 1,27 – 1,29 g/cm³ 1280 Kg y Granel.

Contenido de SiO₂ en masa seca 80 – 90%

DOSIS

Entre 5 y 15% en relación al peso de cemento en la mezcla.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se debe agitar antes de su uso para asegurar la homogeneidad.

CQ SIL 55 se puede agregar al agua de mezclado o directamente a la mezcla de hormigón fresco.

No agregar a componentes de hormigón secos (cemento y agregados).

CQ SIL 55 Edición: 11/02/2025

Humo de sílice líquida Página: 2 de 2

El tiempo de mezclado debe ser suficiente para permitir una completa dispersión.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Envases: Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie (entre 5 y 35°C), manteniendo el Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. El tanque/depósito que recibirá el producto debe estar en condiciones de limpieza adecuadas y libre de residuos de diferentes productos u otros marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el desempeño. Recomendamos una limpieza profunda de tanques/reservorios cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses.

Vida útil: 6 meses a partir de la fecha de producción si se almacena correctamente, en el embalaje original e intacto. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, esta validez está sujeta a condiciones de limpieza y conservación de tanques.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

Distribuidores exclusivos de Camargo Química en Paraguay

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.