NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATE A 10s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_10s	**GAUSS 1**	**GAUSS 2**	**GAUSS TOT**
$\mu(nm)$	8.178	12.010	9.886
$\sigma(nm)$	1.784	3.254	3.180
A	36222	29136	65359

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gaussiana):

1.000000	-0.015204	-0.026253	-0.015553	-0.010831	-0.001673
-0.015204	1.000000	0.529045	0.823683	0.915725	-0.486390
-0.026253	0.529045	1.000000	0.552502	0.355135	0.135655
-0.015553	0.823683	0.552502	1.000000	0.747785	-0.386526
-0.010831	0.915725	0.355135	0.747785	1.000000	-0.603544
-0.001673	-0.486390	0.135655	-0.386526	-0.603544	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

1.000000	0.000063	0.000411	0.002825	0.000147	0.000498
0.000063	1.000000	-0.853657	0.818934	-0.993523	-0.957830
0.000411	-0.853657	1.000000	-0.751528	0.830068	0.765632
0.002825	0.818934	-0.751528	1.000000	-0.792053	-0.729482
0.000147	-0.993523	0.830068	-0.792053	1.000000	0.977214
0.000498	-0.957830	0.765632	-0.729482	0.977214	1.000000

NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATA A 20s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_20s	GAUSS 1	GAUSS 2	GAUSS TOT
$\mu(nm)$	5.613	7.982	6.430
$\sigma(nm)$	1.472	2.341	2.140
A	32953	17368	50320

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gauss):

	N	w	mu1	sigma1	mu2	sigma2
N	1.000000	-0.009042	-0.003450	-0.007603	-0.009596	0.010009
w	-0.009042	1.000000	0.656066	0.909714	0.973507	-0.760800
mu1	-0.003450	0.656066	1.000000	0.703355	0.544326	-0.177647
sigma1	-0.007603	0.909714	0.703355	1.000000	0.868043	-0.655716
mu2	-0.009596	0.973507	0.544326	0.868043	1.000000	-0.829547
sigma2	0.010009	-0.760800	-0.177647	-0.655716	-0.829547	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

	N	w	muL1	sigL1	muL2	sigL2
N	1.000000	-0.027910	0.019616	-0.023360	0.028419	0.028779
w	-0.027910	1.000000	-0.762082	0.936671	-0.995262	-0.965427
muL1	0.019616	-0.762082	1.000000	-0.777489	0.727042	0.642995
sigL1	-0.023360	0.936671	-0.777489	1.000000	-0.920977	-0.875707
muL2	0.028419	-0.995262	0.727042	-0.920977	1.000000	0.980399
sigL2	0.028779	-0.965427	0.642995	-0.875707	0.980399	1.000000

NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATA A 30s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_30s	GAUSS 1	GAUSS 2	GAUSS TOT
$\mu(nm)$	5.312	7.694	5.945
$\sigma(nm)$	1.538	2.409	2.095
A	47713	17286	64999

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gauss):

	N	w	mu1	sigma1	mu2	sigma2
N	1.000000	-0.020295	-0.010413	-0.017584	-0.021048	0.021267
w	-0.020295	1.000000	0.690102	0.939138	0.986331	-0.876770
mu1	-0.010413	0.690102	1.000000	0.729374	0.610001	-0.368101
sigma1	-0.017584	0.939138	0.729374	1.000000	0.912983	-0.792026
mu2	-0.021048	0.986331	0.610001	0.912983	1.000000	-0.918780
sigma2	0.021267	-0.876770	-0.368101	-0.792026	-0.918780	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

	N	w	muL1	sigL1	muL2	sigL2
N	1.000000	-0.004383	-0.003450	-0.004514	0.008311	0.006227
w	-0.004383	1.000000	-0.457334	0.813897	-0.797401	0.556812
muL1	-0.003450	-0.457334	1.000000	-0.378544	0.092745	-0.595240
sigL1	-0.004514	0.813897	-0.378544	1.000000	-0.663471	0.365045
muL2	0.008311	-0.797401	0.092745	-0.663471	1.000000	-0.230671
sigL2	0.006227	0.556812	-0.595240	0.365045	-0.230671	1.000000

NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATA A 40s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_40s	**GAUSS 1**	**GAUSS 2**	**GAUSS TOT**
$\mu(nm)$	9.710	14.027	10.229

$\sigma(nm)$	1.691	5.713	2.898
A	56334	7684	64018

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gauss):

	N	W	mu1	sigma1	mu2	sigma2
N	1.000000	-0.005908	0.002450	-0.002983	-0.008882	0.013339
w	-0.005908	1.000000	0.118695	0.418217	0.612594	0.278660
mu1	0.002450	0.118695	1.000000	0.156133	0.024441	0.187492
sigma1	-0.002983	0.418217	0.156133	1.000000	0.347217	0.142470
mu2	-0.008882	0.612594	0.024441	0.347217	1.000000	0.247065
sigma2	0.013339	0.278660	0.187492	0.142470	0.247065	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

	N	w	muL1	sigL1	muL2	sigL2
N	1.000000	0.011234	0.001426	0.007751	0.011601	0.016440
w	0.011234	1.000000	0.156752	0.669250	0.480008	0.741869
muL1	0.001426	0.156752	1.000000	0.134815	-0.117973	0.169214
sigL1	0.007751	0.669250	0.134815	1.000000	0.336660	0.504487
muL2	0.011601	0.480008	-0.117973	0.336660	1.000000	0.433209
sigL2	0.016440	0.741869	0.169214	0.504487	0.433209	1.000000

NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATA A 50s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_50s	**GAUSS 1**	**GAUSS 2**	**GAUSS TOT**
$\mu(nm)$	12.107	18.288	13.466
$\sigma(nm)$	1.927	6.701	4.395
A	49943	14075	64017

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gauss):

	N	w	mu1	sigma1	mu2	sigma2
N	1.000000	-0.005539	0.001213	-0.002418	-0.007709	0.011920

w	-0.005539	1.000000	0.142818	0.395177	0.539249	0.057774
mu1	0.001213	0.142818	1.000000	0.103045	0.034469	0.152438
sigma1	-0.002418	0.395177	0.103045	1.000000	0.308414	0.052375
mu2	-0.007709	0.539249	0.034469	0.308414	1.000000	0.000094
sigma2	0.011920	0.057774	0.152438	0.052375	0.000094	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

	N	w	muL1	sigL1	muL2	sigL2
N	1.000000	0.006445	0.000395	0.004649	0.006934	0.013248
w	0.006445	1.000000	0.112442	0.635514	0.196953	0.590292
muL1	0.000395	0.112442	1.000000	0.073736	-0.196225	0.136836
sigL1	0.004649	0.635514	0.073736	1.000000	0.143050	0.405104
muL2	0.006934	0.196953	-0.196225	0.143050	1.000000	0.092055
sigL2	0.013248	0.590292	0.136836	0.405104	0.092055	1.000000

NANOISOLE DI ARGENTO, SPUTTERATA A 60s A 15W SU UN SISTEMA COMPOSTO DA VETRO+ITO(10nm)







NIs_60s	**GAUSS 1**	**GAUSS 2**	**GAUSS TOT**
$\mu(nm)$	11.006	15.856	12.306
$\sigma(nm)$	2.100	5.268	3.909
A	47257	17291	64548

MATRICE DI CORRELAZIONE(Gauss):

	N	w	mu1	sigma1	mu2	sigma2

N	1.000000	-0.001072	0.002716	-0.000580	-0.001240	0.010683
w	-0.001072	1.000000	0.309234	0.588195	0.737158	0.178226
mu1	0.002716	0.309234	1.000000	0.309156	0.157570	0.321810
sigma1	-0.000580	0.588195	0.309156	1.000000	0.490265	0.112966
mu2	-0.001240	0.737158	0.157570	0.490265	1.000000	0.122521
sigma2	0.010683	0.178226	0.321810	0.112966	0.122521	1.000000





MATRICE DI CORRELAZIONE(LogNorm):

	N	w	muL1	sigL1	muL2	sigL2
N	1.000000	0.025098	0.006785	0.018753	0.024790	0.035828
w	0.025098	1.000000	0.268889	0.781210	0.535546	0.735842
muL1	0.006785	0.268889	1.000000	0.248491	-0.126909	0.312822
sigL1	0.018753	0.781210	0.248491	1.000000	0.437109	0.544423
muL2	0.024790	0.535546	-0.126909	0.437109	1.000000	0.393592
sigL2	0.035828	0.735842	0.312822	0.544423	0.393592	1.000000