Nanocápsulas plasmónicas de Pd: síntesis, caracterización y aplicación

Lucía Gil Fandiño

Tutora: Isabel Pastoriza Santos

Cotutor: Jorge Pérez Juste





<u>Índice</u>

1. Introducción

2. Objetivos

3. Procedimiento y resultados

4. Conclusiones

1. Introducción

Nanotecnología

Nanoplasmónica


Propiedades ópticas





Copa de Licurgo (s. IV)



Vidrieras góticas (s. XIII-XV)







Gustav Mie

$$\sigma_{ext} = \frac{18 \pi \varepsilon_m^{3/2} V}{\lambda} \frac{\varepsilon_2(\lambda)}{[\varepsilon_1(\lambda) + 2\varepsilon_m]^2 + \varepsilon_2(\lambda)^2}$$

 ε_m : función dieléctrica del medio

 $\epsilon_1 \, \text{y} \ \ \epsilon_2 \colon$ componentes de la función dieléctrica compleja del metal


V: volumen de partícula





Sección eficaz de extinción

DOI: 10.1021/cr100313v

Nanocápsulas metálicas








nanoshell

Formación de nanocápsulas: Reemplazamiento Galvánico



DOI: 10.1002/adma.201302820

2. Objetivos

Síntesis, caracterización y propiedades fotocatalíticas de nanocápsulas d

Síntesis, caracterización y propiedades fotocatalíticas de nanocápsulas de Ag-Pd.


- 1) Formación y caracterización de NPs núcleo-corteza Au@Ag. Sintesia
- 2) Formación y caracterización de nanocápsulas de Au.


- 3) Formación y caracterización de nanocápsulas de Ag-Pd.
- 4) Análisis de las capacidades fotocatalíticas de las nanocápsulas de Ag-Pd.

3. Procedimiento y resultados

- 1) Formación y caracterización de NPs núcleo-corteza Au@Ag.
- ⇒2) Formación y caracterización de nanocápsulas de Au.

Reemplazamiento galvánico combinado con correducción:





3) Formación y caracterización de nanocápsulas Ag-Pd.

Reemplazamiento galvánico combinado y sin combinar con correducción

2 Ag (s) + H₂PdCl₄ (aq) → 2 AgCl (aq) + Pd (s) + 2 HCl (aq) → REEMPLAZAMIENTO GALVA


 $C_6H_8O_6$ (aq) + H_2PdCl_4 (aq) $\rightarrow C_6H_6O_6$ (aq) + 4 HCl (aq) + **Pd** (s)

 $C_6H_8O_6$ (aq) + 2 AgCl (aq) \rightarrow $C_6H_6O_6$ (aq) + 2 HCl (aq) + 2 Ag (s)

CORREDUCCIÓN


DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00199


Jing et al.



4) Análisis de las capacidades fotocatalíticas de las nanocápsulas Ag-Pd.

$$CH_2O (aq) + H_2O (I) \rightarrow CH_2O_2 (aq) + H_2 (g)$$





DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.06.028 Liu et al.

4. Conclusiones

• El método de reemplazamiento galvánico combinado con correducción es una técnica eficiente mediante la cual es posible obtener nanocápsulas de Au, sobre las que poder modular la respuesta plasmónica en el UV-vis en IR cercano.

Revisión bibliográfica

- El método de reemplazamiento galvánico combinado con correducción también es una técnica eficiente mediante la cual es posible obtener nanocápsulas Ag-Pd, sobre las que poder modular la respuesta plasmónica en el UV-vis en IR cercano.
- En las nanocápsulas Ag-Pd, la respuesta plasmónica del Ag aumenta la capacidad catalítica del Pd.
- Las nanocápsulas Ag-Pd resultan medios eficaces sobre los que fotocatalizar reacciones que implican transferencia de protones.