
Hexa-2,4-Diynedinitrile C6N2
1e−15
σ_{tot} (T)
70 eV
σ_{TICS} [cm^2]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
T [eV]