



中华人民共和国国家标准

GB/T 22848—2022

代替 GB/T 22848—2009

针 织 成 品 布

Finished knitted fabric

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 22848—2009《针织成品布》，与 GB/T 22848—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第 1 章,2009 年版的第 1 章)；
- 增加了规格示例(见第 4 章,2009 年版的第 3 章)；
- 更改了顶破强力要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 增加了耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度,洗液沾色程度要求(见 5.2.1)；
- 更改了水洗后扭曲率要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 更改了水洗尺寸变化率考核要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 删除了耐汗渍、耐水、耐摩擦色牢度中的婴幼儿要求(见 5.2.1,2009 年版的第 4 章表 1)；
- 增加了对起球的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 a)；
- 更改了对镂空织物等顶破强力的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 b,2009 年版的表 1)；
- 增加了对水洗尺寸变化率的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 c)；
- 增加了对本色及漂白产品不考核色牢度的范围(见 5.2.1 脚注 d)；
- 增加了对耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度及荧光面料的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 e)；
- 增加了对洗液沾色程度的细化考核要求(见 5.2.1 脚注 f)；
- 增加了对婴幼儿及儿童产品用针织成品布的要求(见 5.2.3)；
- 更改了外观质量要求(见 5.3,2009 年版第 4 章)；
- 更改并完善了起球试验方法的具体要求(见 7.7,2009 年版的 6.8)；
- 更改并完善了水洗尺寸变化率的洗涤程序(见 7.9,2009 年版的 6.9)；
- 增加了水洗后扭曲率试验方法(见 7.10)；
- 增加了耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度,洗液沾色程度试验方法(见 7.15、7.16、7.17)；
- 增加了综合判定、复验(见 8.3、8.4)；
- 增加了包装、标志和贮运(见第 9 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本文件主要起草单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司、宁波大千纺织品有限公司、广东溢达纺织有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织科技有限公司、广东兆天纺织科技有限公司、烟台业林纺织印染有限责任公司、上海三枪(集团)有限公司、青岛雪达集团有限公司、东莞市以纯集团有限公司、深圳市顶尚纺织股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、江苏品创纺织科技有限公司、深圳市尚臻纺织科技有限公司、北京铜牛集团有限公司、加佳控股集团有限公司、烟台明远创意生活科技股份有限公司、广东德润纺织有限公司、山东明福染业有限公司、中国检验认证集团天津有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、深圳天祥质量技术服务有限公司、天纺标(上海)检测科技有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本文件主要起草人：樊蓉、杨树娟、周立明、刘凤荣、陈力群、吴雪原、奚斌、李伟、李勇、王显其、肖秀群、黄振亚、林若文、蒋忠伟、郑浩如、郭卫红、楼钱坤、周绚丽、胡德芳、徐操林、张萍、方芳、马加壮。

本文件所代替文件的历次版本发布情况：

本文件于 2009 年首次发布，本次为第一次修订。

针 织 成 品 布

1 范围

本文件规定了针织成品布的规格、要求、抽样、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、标志和贮运。

本文件适用于经织造、染整及其他工艺整理后的针织成品布。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装试样的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 22846 针织布(四分制)外观检验
- GB/T 23319.2 纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分:机织物和针织物
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 38015 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法

FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量的测定
GSB 16-1523 针织物起毛起球样照
GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 规格

针织成品布的规格用“纱线线密度×平方米干燥重量×幅宽”表示,其中纱线线密度用“tex”表示,多规格纱线交织,按其所占比例从大到小排列,中间用“/”相连;平方米干燥重量用“g/m²”表示;幅宽指单层有效幅宽,用“cm”表示。

示例:棉纱 18.4 tex/涤纶长丝 11.1 tex/氨纶丝 3.3 tex×280 g/m²×180 cm。

5 要求

5.1 分等规定

针织成品布以匹为单位,按内在质量和外观质量最低一项评等,分为优等品、一等品、合格品。

5.2 内在质量要求

5.2.1 内在质量要求见表 1。

表 1 内在质量要求

项 目			优等品	一等品	合格品	
甲醛含量/(mg/kg)			按 GB 18401 规定执行			
pH 值						
异味						
可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)						
纤维含量/%			按 GB/T 29862 规定执行			
平方米干燥重量偏差率/%			±4.0	±5.0		
起球 ^a /级			≥ 3-4	3		
顶破强力 ^b /N			≥	250		
水洗尺寸变化率 ^c /%	纤维素纤维总含量 50%及以上	直向	≥	-3.0	-5.0	-7.0
		横向		-3.0~+1.5	-6.0~+2.0	-7.0~+2.0
	纤维素纤维总含量 50%以下	直向	≥	-3.0	-4.0	-6.0
		横向		-3.0~+1.0	-4.0~+2.0	-6.0~+2.0
水洗后扭曲率/%			≤	3.5	4.5	5.5
耐摩擦色牢度 ^d /级		≥	干摩	4	3-4	3
			湿摩	3-4	3(深色 2-3)	2-3(深色 2)

表 1 内在质量要求（续）

项 目		优等品	一等品	合格品
耐皂洗色牢度 ^d /级	≥ 变色/沾色	4	3-4	3
耐汗渍色牢度 ^d /级	≥ 变色/沾色	4	3-4	3
耐水色牢度 ^d /级	≥ 变色/沾色	4	3-4	3
耐光色牢度 ^e /级	深色	4-5	4	3-4
	浅色	4	3-4	3
耐光、汗复合色牢度（碱性） ^e /级		4	3-4	3
洗液沾色程度 ^f /级		4	3	3
^a 磨毛、起绒、植绒类、蕾丝产品不考核起球，对提花等结构型面料造成织物表面凹凸不平的织物，可根据实际情况选取不同结构部位测试。 ^b 镂空（包括网纱、网眼等）、抽条、烂花、蕾丝织物不考核顶破强力，弹力织物的顶破强力可根据合同约定进行考核。 ^c 水洗尺寸变化率不考核褶皱面料，弹力织物横向水洗尺寸变化率按照合同约定执行。 ^d 本色及漂白产品不考核耐摩擦、耐皂洗、耐汗渍、耐水色牢度。 ^e 耐光色牢度，耐光、汗复合色牢度只考核用于夏季或直接接触皮肤的外穿服装的面料；荧光面料合格品允许降半级。 ^f 洗液沾色程度仅考核深色面料。				

5.2.2 色别分档按照 GSB 16-2159 标准，大于 1/12 标准深度为深色，小于或等于 1/12 标准深度为浅色。

5.2.3 婴幼儿及儿童产品用针织成品布应符合 GB 31701 要求。

5.3 外观质量要求

5.3.1 外观质量各项疵点按照 GB/T 22846 评分。

5.3.2 外观质量以匹为单位，允许疵点评分见表 2。

表 2 外观质量要求

单位为分每百平方米

优等品	一等品	合格品
≤20	≤24	≤28

5.3.3 散布性疵点、接缝和长度大于 60 cm 的局部性疵点，每批超过 3 个 4 分者，顺降一等。

6 抽样

6.1 外观质量按 GB/T 22846 随机抽样。

6.2 内在质量按批分品种、规格、色别随机抽样，水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率试验从 3 匹中取 700 mm 全幅 3 块，其他指标的试验至少取 500 mm 全幅 1 块。

7 试验方法

7.1 甲醛含量试验，按 GB/T 2912.1 规定执行。

7.10 水洗后扭曲率试验,按 7.9 规定测量试样水洗尺寸后,再以图 1 中左上角或右上角的标记为基准,如图 1 虚线所示,测出试样水洗后直向标记线(以洗后两端标记为准)与横向标记线垂直的偏离距离 a 和对应的直向距离 b ,按公式(2)计算水洗后扭曲率。以 3 块试样的平均值作为试验结果,结果保留至 1 位小数。

如果合同有另行规定,可按 GB/T 23319.2 规定执行。

$$T = \frac{a}{b} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

- 式中:
- T ——水洗后扭曲率;
 - a ——图 1 中偏离距离,单位为毫米(mm);
 - b ——图 1 中偏离距离对应的直向距离,单位为毫米(mm)。

- 7.11 耐摩擦色牢度试验,按 GB/T 3920 规定执行。
- 7.12 耐皂洗色牢度试验,按 GB/T 3921—2008 方法 A(1)规定执行。
- 7.13 耐汗渍色牢度试验,按 GB/T 3922 规定执行。
- 7.14 耐水色牢度试验,按 GB/T 5713 规定执行。
- 7.15 耐光色牢度试验,按 GB/T 8427—2019 方法 3 规定执行。
- 7.16 耐光、汗复合色牢度试验,按 GB/T 14576 规定执行。
- 7.17 洗液沾色程度试验,按 GB/T 3921—2008 方法 A(1)进行备样和洗涤,将过滤去除杂质的残余皂液倒入(直径 25 mm)比色管中,将未经洗涤且与试验温度相同的皂液倒入另一个(直径 25 mm)的比色管作为参照样,在 D65 标准光源下,以不含荧光的白色纸板为背景,纸板放在评级架上,用 GB/T 251 评定洗液沾色程度,评级应在 15 min 内完成。
- 7.18 外观质量检验按 GB/T 22846 规定执行。
- 7.19 数值修约按 GB/T 8170 规定执行。

8 判定规则

8.1 内在质量

内在质量按批分品种、规格、色别全部合格,判定该批产品内在质量合格。有一项不合格,则判定该批产品内在质量不合格。

8.2 外观质量

外观质量按批分品种、规格、色别按公式(3)计算不符品等率。不符品等率在 5% 及以内,判定该批产品外观质量合格,超过者,判定该批产品外观质量不合格。

$$F = \frac{A}{B} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

- 式中:
- F ——不符品等率;
 - A ——不合格量,单位为米(m);
 - B ——样本量,单位为米(m)。

8.3 综合判定

结合 8.1 和 8.2 的判定结果,两者均合格,则判定该批产品合格。

8.4 复验

8.4.1 任何一方对检验结果有异议时,均可要求复验。

8.4.2 复验结果按 8.1、8.2、8.3 规定执行,判定以复验结果为准。

9 产品使用说明、包装、标志和贮运

9.1 针织成品布以匹为单位,产品按匹包装,也可按合同约定执行。

9.2 每个包装除应按 GB/T 5296.4 规定附有使用说明外,还应标明产品批号、品种、规格、色别、重量、日期。

9.3 产品包装材料在贮运过程中不破损,产品应防潮、防火、防污染。

9.4 产品应存放在阴凉、通风、干燥、清洁的库房内,注意防蛀、防霉。
