



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Трубный завод СУБГАЗАППАРАТ

ОГРН 1127232068171 ИНН/КПП 7203286051/720301001
625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км.

Тел.: +7 (3452) 215-220
Факс: +7 (3452) 215-221

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО11.И00129 от 16.10.2019 г.



Паспорт качества № 2013

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427)

Подлежат обязательной сертификации
Свидетельство о гос. регистрации №RU.72.ОЦ.01.013.Е.000011.07.13
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.AE83.B.00001/19 с 25.02.2019

Условное обозначение продукции: Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315 x 18,7 питьевая

№ партии: 35-19-07470

Дата изготовления: с 16.10.2019 по 20.10.2019

Размер партии, м: 1 004

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид поверхности	Таблица 5, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр $d_{\text{нр}}$, мм	315,0 + 1,9	316,4
3	Толщина стенки e , мм	18,7 + 2,0	19,1-20,2
4	Овальность после экструзии, мм, не более	11,1	2,0
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	520
6	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа, ч, не менее	100	100*
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа, ч, не менее	165	165*
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа, ч, не менее	1000	1000*
9	Термостабильность при 200 °С, мин, не менее	20	>30*

Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 - навесы) или 8 (ОЖ3 - открытые площадки). При этом трубы, изготовленные из несажевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3-открытые площадки) в течение не более 12 мес, по истечению указанного срока должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5

Гарантийный срок : 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Примечание: * По протоколам периодических испытаний.

Заключение: Качество Труб напорных из полиэтилена соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427).

Мастер контрольный
(должность, подразделение)

Рег.№ УП-01402512

Пирожкова Т.В.
(расшифровка подписи)

20 октября 2019 г.

