

表 4-2 光催化剂的比表面积

催化剂	Bi ₂ O ₃	1%Fe	2%Fe	3%Fe	4%Fe
比表面积 (m ² /g)	1.4	2.6	4.3	7.6	4.1