

表 4-1 光催化剂的比表面积

催化剂	0%	1%	2%	3%
比表面积(m^2/g)	4.9	5.8	7.5	6.4