

检测报告

申请商 : 青岛首科新材料有限公司
地址 : 山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 11 号楼 A 座 611-40
样品名称 : 高吸水树脂
样品型号 : /
制造商 : /

以上样品及信息由客户提供及确认。

收样日期 : 2025 年 12 月 01 日
测试日期 : 2025 年 12 月 01 日-2025 年 12 月 05 日

测试类型 : 委托测试
样品状态 : 样品完好
测试要求 : 见后续页
测试方法 : 见后续页
测试结果 : 见后续页

签发: _____

授权签字人



未经本公司书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。
本报告无签发人签字或涂改或未盖本公司报告专用章无效。
本公司仅对报告照片中的送检样品负责, 样品的代表性由申请商负责。
申请商若对本报告结果有异议, 应在出具报告后 15 个工作日之内提出。
本报告数据仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不具有对社会证明作用。



检测报告

测试要求及结论

测试部件	测试要求	结论
-	美国与食品接触材料的 FDA 21 CFR 177.1211 交联聚丙烯酸酯共聚物要求	-
P1	-总提取物: 0.2% (w/w) 氯化钠水溶液, 20°C, 24 小时	通过

注: 样品的测试部位、迁移条件和型号由客户指定; 结论基于测试部位结果。

样品信息

部件编号:	样品 ID	样品描述
P1	NS2513432	白色粉末



检测报告

测试结果

1) 高吸水性树脂

检测方法: FDA 21 CFR 177.1211

测试项目	限量	单位	检测限	P1 结果
总提取物: 0.2% (w/w) 氯化钠水溶液, 20°C, 24 小时	0.15	%	0.02	0.04

备注:

- (1) 检测限=该方法可检测的最低限量, MDL。
- (2) N.D. =未检出 (小于检测限)。
- (3) "-" =未规定。



检测报告

样品照片



样品照片 (P1 照片)

*****报告结束*****