

山林心象之琉璃創作研究

The Glass Creation Study of Taiwan Mountain and Forest Mental Image

高明山

國立臺北教育大學藝術與造形所 研究生

張文德

國立臺北教育大學藝術與造形系/所 副教授

摘要

本創作論文以臺灣山林景緻為創作造形設計靈感，利用琉璃材質為創作媒介，藉由不同難度的脫蠟鑄造技法，詮釋山林形象、山林意象與山林心象等三種創作境界。山林形象以具象的形態觸發創作想像；山林意象是將所見的景緻轉化為抽象意象；而山林心象的表現，則呈現人與山林共依共存的緊密關係。本創作研究成果，提出本土山林為靈感的琉璃創作範例，期能對未來琉璃相關創作研究有所助益。

關鍵詞：山林、形象、意象、山林心象、脫蠟鑄造、琉璃

一、研究動機

本研究以琉璃做創作媒材，並以“山林”為創作靈感主軸，為了具體表現出山林雲海景緻深度與立體感，藉由層次堆疊的方式呈現出山的形勢，再以流動造形的水波紋來表現水的特質，加上雲霧散佈的朦朧之美，如同仙境般的山林樣貌，期能為作品注入不同的生命力，呈現不同的心境、層次或意境。

如同王維山林田園詩<終南別業>所述：“行到水窮處，坐看雲起時”，呈現出寧靜與空靈之美的境界（王建生，2011；鍾巧靈，2008）。為了找尋更多創作靈感，作者走訪臺灣各地山區，驚嘆於山林雲海及壯闊山嵐的景色。透過視覺經驗，讓景色在大腦中天馬行空的想像，身心猶如置身在超然脫俗的境界之中。在自然、寧靜的環境中，產生一種感悟。嘗試以琉璃表現出不同於以往的山林樣貌，不單是具體形象，也有抽象的意象融入，期能為台灣少數的琉璃創作研究，提供實際創作歷程與作品示範。

二、研究目的

(1) 提出不同表現概念層次並以臺灣山林意象進行創作

本創作為呈現出不同山石靈泉的優雅景緻，分別參考臺灣東部、西部、南部、北部山區的自然山林景觀作為創作題材，從觀察山林的樣貌，進而察覺自我內心不同創意靈感層次與意境，引導出內心的情懷，配合創作素材進行創作。

(2) 整合概念層次及對應不同難易琉璃技法進行創作

定義不同難易程度的琉璃脫蠟鑄造技法，嘗試與不同層次創作概念結合，使概念層次與琉璃技法形成對應關係。

三、文獻探討

3.1 琉璃的材質與屬性

“琉璃”早期出現在正史《後漢書·西域傳》，曾提到大秦（羅馬帝國）“西方琉璃”產物（柯亞先，2015）。透過造形外觀及工程製作分析考古發現，河北滿城劉勝墓出土的琉璃羽觴（耳杯）（圖 1-a）、琉璃盤，及江蘇徐州北洞山楚王墓出

土的漢代琉璃壁 (圖 1-b)，是透過脫蠟鑄造技術製作，否則很難掌握形體上的精準性。由此可知，在漢代時期的琉璃鑄造技術已達到成熟階段 (琉璃工房，2011)。



a. 西漢中山靖王琉璃耳杯



b. 漢代琉璃壁

圖 1. 漢代古琉璃 (圖片來源: 琉璃工房, 2014a; 2014b)

琉璃鑄造的核心技術，是指琉璃的材質作為原料進行作品燒製。在生產琉璃原料時，會在琉璃的製作過程當中，加入不同的助熔材料，因而產生不同性質與特色的功能琉璃，像鈉琉璃可作為一般窗戶、琉璃瓶之材料；鉛琉璃因為透光度高可作為光學鏡頭之材料，多數市面上的“琉璃”就是加入 24% 的鉛助熔而成的鉛琉璃 (陳珮如，2010)。

“琉璃脫蠟鑄造 (Pâte-de-verre) (Higuchis, 2007)”技法向來以複雜的工序著名，整個流程必需經歷十二道製作工序，方能完成單件作品。其中，在製作工序中，倘若出現人為操作技術，或是材料的品質因素導致作品瑕疵，將會影響後續製程，故不能有任何失誤，否則容易使作品碎裂，產生不規則氣泡或雜質，使作品外觀美感略顯失色 (琉璃工房，2014)。

琉璃工法大致可分為三級：a. 自然流動技法；b. 粉燒定色技法；c. 多層次燒結技法。就不同難易技術層次分級而言，自然流動技法最簡易，粉燒定色技法次難，多層次燒結技法最難。

3.1.1 自然流動技法

透過窯爐高溫燒結，讓琉璃色料到達熔融溫度，此時琉璃色料會成為膏狀，順著主體造形延伸自然流動。要能產生出自然流動紋路的感覺，是自然流動技

法最關鍵的因素之一，從觀察琉璃色料流動的方向，可判斷出琉璃色料的擺放位置。

透過作品表面紋路處理和顏色配料，讓琉璃的素材可以經由光線照明的方式，呈現出不同的樣貌，感受到創作的形式表現與生活做的結合 (Amsel, 2011; 2013)。以紐西蘭琉璃藝術家 Galia Amsel 的作品為例 (圖 2-a、圖 2-b)，獨特捲曲形狀的造形設計，搭配色彩鮮明的琉璃色料，藉由創作進而捕捉運動時的節奏，呈現出作品具有緊張以及平衡的感覺。



a. 浮冰9 琉璃 (2011 年)



b. 崛起 琉璃(2013 年)

圖 2 Galia Amsel 作品

(圖片來源: Amsel, 2011; 2013)

此技法最重要的環節在於每次琉璃作品送進窯爐時的溫度，倘若昇溫曲線設定不佳，常造成作品內應力以致斷裂。此外，還存在著許多不可控制變因，製作過程中會有很多的挫折與失敗，必須將實驗過程紀錄，根據數據資料進行評估及改善，以便進行實驗調整，經反覆檢討修正後方能逐步克服困難。

3.1.2 粉燒定色技法

“粉燒定色”的製作原理是在特定位置進行填料，顏色、位置、形狀皆可精確定位，工序繁複且製作技術高，填色部分最為耗時。多數作法是自行研發琉璃配色，進行琉璃碾碎並將顆粒大小分類，運用琉璃粉、顆粒大小分別堆疊，或依設計先燒製需要的配色琉璃塊，再切割分別放入設計好的模具中組合。

以日本琉璃藝術大師樋口主明(Kimiake Higuchi)的琉璃創作為例，按照物品真實尺寸的樣貌呈現，更彰顯創作過程的難度。因為，擬真的作品在造形、