

ООО «ФинансБюро»

186883, Республика Карелия, Суоярвский район, п. Лахколампи, ул. Школьная, 16А ИНН 7715396730 / КПП 101601001 ОКПО 71294554 Тел/факс(8142)593-309

на щебень гранитный смеси фракций 5 – 20 из изверженных интрузивных горных пород ГОСТ 8267-93

Наименование потребителя

Количество щебня	Т	M ³	вагонов
Номер партии			

Качественные показатели:

		качественные по	казатели:		
11/11 No	Наименование показателя			Требование ГОСТ 8267-93	Фактически показатели
1	Зерновой состав:	Полные остатки на ситах, % РОКС, мм по массе:			
		1,25D	25	до 0,5	0
		D	20	до 10	5.7
		0,5 (d + D)	12,5	30-60	55,2
		d	5	90-100	97.1
		сито	2,5	95-100	98.8
2	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, %			1 - V	14.5
3	Содержание глины в комках, %			до 0,25	Отсутствует
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %			не более 1	0.68
5	Марка по дробимости			600 - 1400	1200
6	Марка по истираемости			И1 — И4	ИІ
7	Содержание зёрен слабых пород, %			не более 5	3,9
8	Марка по морозостойкости			25 - 400	F300
9		Насыпная плотность, т/м ³			1.36
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			до 370 1 класе	193,4
11	Содержание вредных компонентов и примесей: SO ₃ , % SiO ₂ , ммоль /л			до 1,5 до 50	1,13 47,0

По данным, установленным геологической разведкой:

Минералого-петрографический состав:

Плагиоклазы
Кварц
Микроклип
Мусковит
Биотит + хлорит + эпид р серицит
Рудные
Лаборант - контролер



ООО «ФинансБюро»
186883, Республика Карелия, Суоярвский район, п. Лахколампи, ул. Школьная, 16А
ИНН 7715396730 / КПП 101601001 ОКПО 71294554 Тел/факс(8142)593-309

на гр	і анитную	іаспорт крошку и	качества Л з отсевов дро	№ бления 2 - 5 м	м ГОСТ 8736-93
«» Наименование потре		да		2 19	
Номер партии		, вес	T,	M ³	
Номер железнодорох	кной накла	адной			

измеряемый показатель		результат испытаний
1.Зерновой состав	размер сит, мм	полный остаток на сите в % по массе
	10	-
	5	16,2
	2	41,7
	< 0,16	1,5
2. Насыпная плотность, г/см ³		1,39
3. Марка прочности		1200
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц,%		0,82
5. Содержание глины в комках,%		-
6. Морозостойкость, цикл		300
 Содержание вредных соединений и примесей 		в пределах нормы
8.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		193,4

Лаборант

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ POCC RU.AΓ79.H06791

Срок действия с

06.02.2015

ПО

05.02.2018

№ 1418546

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № **РОСС RU**.0001.11АГ79 продукции ООО "Ремсервис". 117630, Россия, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 3, корп. 1. Телефон 4955048938, факс 4955048938.

ПРОДУКЦИЯ Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракций: 5-8, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70. Марка: ФинансБюро. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 1110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 8267-93

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ФинансБюро"

ОГРН 1037715084340. Адрес: 186883, Россия, Республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Лахколампи ул. Школьная, 16А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ФинансБюро"

ОГРН 1037715084340. Адрес: 186883, Россия, Республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Лахколампи, ул. Школьная, 16A. Телефон 8 (8142) 59-33-09, факс 8 (8142) 59-33-09.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 66-272-214/Р от 06.02.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года

дополнительная информация Схема сертификации: 3.

ДЛЯ

СЕРТИФИКАТОВ

ВЕКЛАРАЦИИ О

СООТВЕТСТВИИ

И ИХ КОПИЙ

М.П.

Руководитель органа (заместитель руководителя)

Эксперт

Наи подпись

Т.Ю. Назарова инициалы, фамилия

А.Е. Бужацкий инициалы, фамили

Сертификат не применяется при обязательной сертификации