



蒸压加气混凝土砌块检测报告

报告编号: 006Q0402002100389

工程项目编码: ----

第1页 共1页

委托信息	工程名称	万萃城二期(2) R4组团(II28-02/01) 1-2#、8-10#、12-14#、21#、S1-S3#、eQ-aR轴以北地下车库			检测工程代码	JC20000003436						
	施工许可证号	500101202008030301			样品唯一性标识编号	----						
	委托单位	绿地集团重庆申万房地产开发有限公司			送样人	孙文亚						
	样品名称	蒸压加气混凝土砌块			品种等级	合格品						
	强度等级	A3.5			干密度等级	B06						
	来样规格(mm)	100×100×100 300×300×30			产品规格	600×250×200						
	样品说明	平整, 无缺角			取样基数(万块)	1						
	生产厂家	重庆市万州区明邦建材有限公司			见证人	杨静刚						
	出厂批号	----			见证编号	00525432						
	使用部位	主体砌体外墙										
委托检测参数	抗压强度、干密度、导热系数											
检测依据	《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006											
检测信息	委托编号	H2105470085545464221212	样品编号	标准标准GB/T 1449.2-2007	检测类别	来样委托						
	收样日期	2021年06月18日			检测日期	2021年07月02日						
检测结果及检测结论	检测参数	技术要求	检测结果				单组平均值	平均值	单组最小值	单项结论		
	抗压强度(MPa)	平均值 ≥ 3.5 (MPa); 单组最小值 ≥ 2.8 (MPa)	上	中	下	4.0	4.1	4.4	4.2	4.2	3.8	符合
			4.4	3.8	4.0	4.1	4.2	符合				
			4.1	4.3	4.2	4.2						
	干密度(kg/m ³)	平均值 ≤ 625	单块值			单组平均值	平均值		592	符合		
			上	中	下							
			597	598	603		599					
			587	567	607		587					
	588	589	591	589								
	导热系数(W/m.k)	≤ 0.16	0.1037							符合		
检测结论	经检测, 来样所检参数结果符合《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006中B06级合格品的技术要求。 (检测专用章) 签发日期: 2021年07月12日											
备注	----											
单位声明	1、委托信息由委托方提供; 2、本报告或报告复印件无“检测专用章”(鲜章)无效; 3、本报告对见证送样和委托检测的来样检测结果负责; 4、未经同意, 本报告不得作商业广告用。				单位信息	地址: 重庆市万州区北山路69号 查询电话: 02358226465 联系电话: 02358225569 申诉电话: 02358377319(行业主管部门) 12315(市场监管部门) 申诉电子邮箱: wzqjczx@163.com						

批准:

余敏

审核:

三光箭

试验:

谭俊

冉茂楠