



220016349637



京应急2203

No: 2024220026

矿用产品安全标志 检 验 报 告

产品名称	全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体
型号规格	MGSL20/1800F
生产单位	淮北金久新型材料有限公司
申请单位	淮北金久新型材料有限公司
检验类别	安标延续检验

煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）



注 意 事 项

1. 检验报告无“检验检测专用章”无效；
2. 检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；
3. 报告无主检、审核、批准人签字（章）无效；
4. 报告涂改无效；
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理；
6. 一般情况，检验结果只对所检样品负责。

地 址： 中国 北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街 5 号

邮政编码： 102608

联系电话：（010）8426 3685、8426 2992

传 真：（010）8426 3685

E-mail : csbtt@ccri.com.cn



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

检 验 报 告

№: 2024220026 第 1 页 共 5 页

产品名称	全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体	型号规格	MGSL20/1800F
生产单位	淮北金久新型材料有限公司	申请单位	淮北金久新型材料有限公司
生产地址	安徽省淮北市濉溪县经济开发区女贞路西		
邮政编码	235100	联系电话	13395618577
抽样日期	2024.3.26	抽样地点	成品区
抽样人员	狄志勇、邢云峰	抽样基数	100 套
到样日期	2024.4.1	样品状态	适检、封条完好
样品数量	15 套	样品编号	2024220026-01~15 出厂编号: 20240324-2
检验日期	2024.4.29~2024.5.31	检验地点	锚杆检验室
检验项数	共 10 项	任务书号	202401524
检验依据	MT/T 1061-2008 《树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体及附件》		
检 验 结 论	依据以上检验依据、《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 (ABGZ-MA-EFA-2017-01) 所列项目要求, 所检样品安全标志延续检验合格。 详细检验结果见第 3、4 页。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 6 月 7 日		
备 注	1. 安标检验, 该样品覆盖相同直径的其它长度的全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体; 2. 检验环境温度 (22.5~23.7) °C; 3. 抗静电性能试样养护环境温度 (21.5~22.0) °C, 环境湿度 (61.2~62.0) %RH; 4. 锚固力检验采用内径为 27mm 钢管作为模拟孔, 采用 MSK23 35 树脂锚杆锚固剂; 5. 托盘与螺母配套使用且同时检验, 其破坏形式为螺母开裂; 6. 阻燃性能检验燃烧试样时间为 10s; 7. 本报告第 3 页、第 4 页检验结果中样品编号为简写。		

批准: 审核: 主检:

煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

检 验 报 告

检 验 项 目 和 检 验 结 论

№: 2024220026第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	页码	检验结论	备注
1	外观	3	合格	——
2	几何尺寸	3	合格	——
3	杆体抗拉强度	3	合格	——
4	杆体抗剪强度	3	合格	——
5	扭矩	3	合格	——
6	锚固力	4	合格	——
7	尾部连接部位、尾部螺纹及螺母承载力	4	合格	——
8	托盘承载力	4	合格	——
9	抗静电性能	4	合格	——
10	阻燃性能	4	合格	——
	以下空白			



煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

检 验 报 告

№: 2024220026

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目		技术要求	检验结果				结论		
1	样品编号		——	0026-01	0026-02	0026-03	0026-04	合格		
	外观		质地均匀，无气泡、无毛刺、无裂纹及其他加工缺陷。	质地均匀，无气泡、无毛刺、无裂纹及其他加工缺陷。						
2	几何尺寸	样品编号		——	0026-01	0026-02	0026-03	0026-04	合格	
		杆体尺寸	杆体外径（mm）	20±1	20.0	19.9	19.9	19.9		
			杆体长度（mm）	1800±10	1801	1800	1800	1800		
			杆体直线度（mm/m）	≤3	0.7	0.7	0.7	0.8		
		托盘尺寸	直径（mm）	≥φ120	138	138	138	138		
			厚度（mm）	≥10	14	14	14	14		
3	样品编号		——	0026-01		0026-02		0026-03	合格	
	抗拉强度（MPa）		≥300	481		465		484		
4	样品编号		——	0024-01		0024-02		0024-03	合格	
	抗剪强度（MPa）		≥75	103		100		94		
5	样品编号		——	0026-10		0026-11		0026-12	合格	
	扭矩（N·m）		≥40	40		40		40		
				杆体无异常						
				58		56		57		
				杆体破坏						

煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

检 验 报 告

№: 2024220026

第 4 页 共 5 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果			结论
6	样品编号			——	0026-07	0026-08	0026-09	合格
	锚固力（kN）			≥70	130	126	130	
7	样品编号			——	0026-07	0026-08	0026-09	合格
	尾部连接部位、尾部螺纹及螺母承载力（kN）			≥70	104	94	100	
8	样品编号			——	0026-01	0026-02	0026-03	合格
	托盘承载力（kN）			≥70	104	94	100	
9	样品编号			——	0026-01~06			合格
	抗静电性能	表面电阻平均值（Ω）		≤3×10 ⁸	1.2×10 ⁶			
10	样品编号			——	0026-01~06			合格
	阻燃性能（s）	有焰燃烧时间	6根总和	≤30	4.60			
			最大单值	≤15	0.84			
		无焰燃烧时间	6根总和	≤120	6.69			
			最大单值	≤60	1.21			



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

检 验 报 告

样品描述

№: 2024220026

第 5 页 共 5 页

产品照片：如下图

