

Dichiarazione di conformità MOCA — Film accoppiato OPP/EVOH/ CPP "FLEXBAR 65 AZ"

Flexipack Nordest S.r.l.
Film flessibili e vaschette per il confezionamento alimentare in atmosfera protettiva
Via dell'Artigianato 44 — 36100 Vicenza — Italia
P.IVA / C.F. 03442190249 — REA VI-322810 — Tel. 0444 96 21 80 — qualita@flexipacknordest.it
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 e BRCGS Packaging Materials Issue 6

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Documento n. DC-2026-041 rev. 1 del 09/02/2026
Il sottoscritto legale rappresentante di Flexipack Nordest S.r.l., in qualità di produttore,

DICHIARA

che il materiale sotto identificato è conforme, nelle condizioni d'uso previste e dichiarate al punto 6, alla legislazione vigente applicabile ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), e in particolare a:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27/10/2004, artt. 3, 15, 16, 17;
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22/12/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP);
- Regolamento (UE) n. 10/2011 del 14/01/2011 e s.m.i. (fino al Reg. (UE) 2023/1442) sui materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti;
- D.M. 21/03/1973 e s.m.i. e D.P.R. 777/82 e s.m.i., per quanto applicabili;
- Regolamento (UE) 2022/1616 (materie plastiche riciclate): NON APPLICABILE — il materiale non contiene plastica riciclata post-consumo destinata al contatto alimentare.

1. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE

Campo	Dato
Denominazione commerciale	FLEXBAR 65 AZ — film coestruso barriera per termosaldatura MAP
Codice articolo Flexipack	FX-6510-MAP
Codice articolo cliente	F0044/FILM-01 (rif. Aurora Food Group S.r.l.)
Cliente destinatario	Aurora Food Group S.r.l. — Via dell'Industria 27, 37044 Cologna Veneta (VR)
Tipologia	Film flessibile multistrato accoppiato, non stampato o stampato esternamente
Impiego previsto	Confezionamento flow-pack in atmosfera protettiva su macchine tipo PKM-450

2. STRUTTURA E SPESSORI NOMINALI

Strato	Materiale	Funzione	Spessore nominale	Tolleranza
Esterno	Polipropilene biorientato (OPP)	Resistenza meccanica, stampa	20 µm	± 8%
Adesivo	Poliuretano bicomponente senza solventi residui	Accoppiamento	3 g/m²	± 10%
Barriera	Copolimero etilene-alcol vinilico (EVOH 32% mol)	Barriera O2	5 µm	± 10%
Interno	Polipropilene cast (CPP) saldante	Saldatura, contatto alimentare	40 µm	± 8%
Totale	—	—	65 µm	± 8%

Permeabilità O2 (23 °C, 0% u.r., ASTM D3985): ≤ 2,0 cm³/m²·24h·bar.
Permeabilità vapore acqueo (38 °C, 90% u.r., ASTM F1249): ≤ 4,5 g/m²·24h.

Lo strato a contatto con l'alimento è il CPP interno. Gli inchiostri, ove presenti, sono applicati sulla superficie esterna non a contatto (stampa esterna) e non contengono ammine aromatiche primarie cedibili.

3. SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONE (Reg. UE 10/2011, Allegato I)

Nel materiale sono impiegate, tra le altre, le seguenti sostanze autorizzate soggette a limite di migrazione specifica (SML) o ad altra restrizione:

Sostanza	N. FCM	N. CAS	Restrizione (SML)	Verifica
Alcol vinilico-etilene copolimero (EVOH)	—	25067-34-9	Conforme art. 8 Reg. 10/2011	Dichiarazione fornitore resina
1-esene (comonomero PP)	390	592-41-6	SML = 3 mg/kg	Calcolo worst case: < 0,4 mg/kg
Irganox 1010 (antiossidante)	433	6683-19-8	SML = 60 mg/kg (gruppo)	Prova di migrazione specifica: < 1,5 mg/kg
Irgafos 168 (antiossidante)	670	31570-04-4	SML non assegnato — gruppo 60 mg/kg	Calcolo worst case
Erucamide (agente scivolante)	193	112-84-5	Nessuna restrizione specifica	Conforme art. 3 Reg. 1935/2004
Biossido di titanio (pigmento masterbatch)	610	13463-67-7	Nessun SML — vedi nota 2	Dichiarazione fornitore masterbatch
Stearato di zinco	832	557-05-1	SML(T) = 5 mg/kg (come Zn) — All. II	Prova di migrazione: 0,8 mg/kg come Zn

Nota 1 — Le informazioni sulle sostanze soggette a restrizione derivano dalle dichiarazioni dei fornitori delle materie prime e dalle prove di cui al punto 4.

Nota 2 — Il biossido di titanio è impiegato in conformità alle disposizioni vigenti per i MOCA; la restrizione d'uso come additivo alimentare E171 non si applica ai materiali di confezionamento.

4. PROVE DI MIGRAZIONE

Prove eseguite dal laboratorio accreditato Analytica Veneta S.r.l. (ACCREDIA n. 0987), rapporti di prova n. 2025/11302 e n. 2025/11303 del 18/12/2025, su campioni di film FLEXBAR 65 AZ della medesima formulazione della fornitura corrente.

4.1 Migrazione globale (Reg. UE 10/2011, Allegati III e V — limite 10 mg/dm²)

Simulante	Condizioni di prova	Risultato	Limite	Esito
A (etanolo 10% v/v)	10 giorni a 40 °C — OM2	2,1 mg/dm ²	10 mg/dm ²	CONFORME
B (acido acetico 3% p/v)	10 giorni a 40 °C — OM2	2,8 mg/dm ²	10 mg/dm ²	CONFORME
D2 (olio vegetale)	10 giorni a 40 °C — OM2	4,6 mg/dm ²	10 mg/dm ²	CONFORME

4.2 Migrazione specifica

Le prove di migrazione specifica e i calcoli di worst case sulle sostanze di cui al punto 3 hanno dato esito conforme ai rispettivi SML. Rapporto di rif. n. 2025/11303.

Le condizioni di prova OM2 (10 giorni a 40 °C) coprono, ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 10/2011, la conservazione a temperatura ambiente o inferiore fino a 6 mesi, incluse le fasi di riempimento a caldo fino a 70 °C per max 2 h ovvero fino a 100 °C per max 15 min.

5. ADDITIVI DUAL USE

Il materiale non contiene additivi "dual use" ai sensi dell'art. 16 par. 1 lett. e) del Reg. (UE) 10/2011, fatta eccezione per il biossido di titanio (E171) impiegato come pigmento nel masterbatch dello strato esterno, non a contatto con l'alimento. Non sono impiegati additivi dual use nello strato a contatto.

6. CONDIZIONI E LIMITAZIONI D'USO

Campo	Condizione dichiarata
Tipologie di alimenti	Alimenti secchi, alimenti acquosi e acidi, alimenti grassi (coefficiente di riduzione FRF non applicato)
Rapporto superficie/volume	6 dm ² /kg (convenzionale)
Durata e temperatura di contatto	Conservazione ≤ 6 mesi a temperatura ambiente o inferiore; idoneo a surgelazione fino a -25 °C
Trattamenti esclusi	Non idoneo a cottura in forno tradizionale, sterilizzazione, pastorizzazione in confezione oltre 100 °C/15 min, uso in microonde
Atmosfera protettiva	Idoneo a confezionamento MAP con N ₂ (E941) e CO ₂ (E290)
Saldatura	140-165 °C su saldanti CPP/PP; parametri da validare a cura dell'utilizzatore

L'idoneità del materiale nelle effettive condizioni di impiego (tipo di alimento, tempi, temperature, processo di confezionamento) resta sotto la responsabilità dell'utilizzatore finale, che è tenuto a verificare la compatibilità del film con il proprio processo.

7. TRACCIABILITÀ

La tracciabilità è garantita ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) 1935/2004 mediante codice di lotto stampato su ogni bobina (formato: FXaa-ssss-nn, dove aa = anno, ssss = ordine di produzione, nn = progressivo bobina) e riportato su etichetta bobina, DDT e fattura. Le registrazioni di produzione sono conservate per 5 anni. Lotti oggetto della fornitura in corso al cliente Aurora Food Group S.r.l.: serie FX26-0388-xx e FX26-0412-xx.

8. VALIDITÀ

La presente dichiarazione è valida a decorrere dalla data di emissione e sostituisce ogni precedente versione. Sarà cura di Flexipack Nordest S.r.l. emettere una nuova dichiarazione in caso di: modifica della composizione o della struttura del materiale; modifica della legislazione applicabile che incida sulla conformità; modifica delle condizioni d'uso dichiarate. In assenza di tali eventi la dichiarazione ha validità di 24 mesi dalla data di emissione. Il documento è emesso in conformità alla procedura interna PQ-12 rev. 7 e alle GMP di cui al Reg. (CE) 2023/2006.

Vicenza, 09/02/2026

Legale rappresentante — Flexipack Nordest S.r.l.

dott. Stefano Rigon

Allegati disponibili su richiesta: rapporti di prova n. 2025/11302 e 2025/11303 (Analytica Veneta S.r.l.), dichiarazioni di conformità dei fornitori di resine e masterbatch, scheda tecnica FLEXBAR 65 AZ rev. 3.