

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

委托单位: 杭州水享环境科技有限公司
单位地址: 浙江省海宁市长安镇农发区启辉路 5 号

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

名称: SX-1 无筋瓶
型号/编号: QTB01-40
材料: 改性 PC
样品状态: 正常

接收日期: 2021-08-10 检测周期: 2021-08-10 – 2021-08-26

检测要求: 根据客户要求选择测试。

检测结果: 见以下各页。

编制

梁秋霞

审核

张丽娜

批准

郑晓青



扫一扫 验真伪

广州广电计量检测股份有限公司

签发日期: 2021-08-27

检验检测专用章

(02)

本报告仅对来样负责, 报告无检测单位检验检测专用章无效, 报告涂改无效, 部分复印无效。对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

注: 检测报告中的数据仅用于科研、教学、内部质量控制等目的。

广州广电计量检测股份有限公司

地址: 中国广州市黄埔大道西平云路 163 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

检测结果摘要:

序号	检测项目	结论
1	GB 4806.7-2016—感官测试	符合
2	GB 4806.7-2016—总迁移量	符合
3	GB 4806.7-2016—高锰酸钾消耗量	符合
4	GB 4806.7-2016—重金属(以铅计)	符合
5	GB 4806.7-2016—脱色试验	符合
6	GB 4806.7-2016—双酚 A 迁移量	符合
7	GB 4806.7-2016—游离酚迁移量	符合

样品描述:

样品编号	描述
1	黄色透明塑料

备注: 检测项目由客户指定。

检测结果:

1. GB 4806.7-2016—感官测试

检测方法: 参考GB 4806.7-2016。

检测项目	样品	要求	结论
	1		
感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合
浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	符合

广州广电计量检测股份有限公司

地址: 中国广州市黄埔大道西平云路 163 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

2. GB 4806.7-2016—总迁移量

检测方法: 参考GB 31604.8-2016。

食品模拟物	时间	温度	样品	单位	方法 检出限	限值	结论
			1				
10%乙醇(v/v)	240hr	40℃	N.D.	mg/dm ²	3.0	≤10	符合

备注: 1) “N.D.” = 未检出(小于方法检出限)

2) mg/dm² = 毫克/平方分米

3. GB 4806.7-2016—高锰酸钾消耗量

检测方法: 参考GB 31604.2-2016。

食品模拟物: 水

迁移试验条件: 60℃, 2hr

检测项目	样品	单位	方法 检出限	限值	结论
	1				
高锰酸钾消耗量	1.3	mg/kg	1.0	≤10	符合

备注: mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

4. GB 4806.7-2016-重金属(以铅计)

检测方法: 参考GB 31604.9-2016。

食品模拟物: 4%乙酸(v/v)

迁移试验条件: 60℃, 2hr

检测项目	样品	单位	限值	结论
	1			
重金属(以铅计)	<1	mg/kg	≤1	符合

备注: mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

5. GB 4806.7-2016-脱色试验

检测方法: 参考GB 31604.7-2016。

检测项目	样品	限值	结论
	1		
脱脂棉颜色(植物油)	阴性	阴性	符合
脱脂棉颜色(乙醇溶液(65+35))	阴性	阴性	符合
浸泡液颜色	阴性	阴性	符合

备注: 阴性 = 无颜色迁移, 阳性 = 有颜色迁移。

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

6. GB 4806.7-2016—双酚 A 迁移量

检测方法: 参考GB 31604.10-2016, 用LC-MS/MS分析。

食品模拟物: 10%乙醇(v/v)

迁移试验条件: 40℃, 240hr

检测项目	样品	单位	方法 检出限	限值	结论
	1				
双酚 A 迁移量	N.D.	mg/kg	0.01	≤0.6	符合

备注: 1) “N.D.” = 未检出(小于方法检出限)
2) mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

7. GB 4806.7-2016—游离酚迁移量

检测方法: 参考GB 31604.46-2016, 用可见分光光度计分析。

食品模拟物: 水

迁移试验条件: 回流温度, 360min

检测项目	样品	单位	方法 检出限	限值	结论
	1				
游离酚迁移量	N.D.	mg/kg	0.010	≤0.05	符合

备注: 1) “N.D.” = 未检出(小于方法检出限)
2) mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

检测报告

校验码: 545327

报告编号: C202108092559-7

样品图片



-----报告结束-----