

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA08294-0000000028

제품명	SW920S-COLOR
-----	--------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	SW920S-COLOR
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자동차용 사출 성형용 소재
제품의 사용상의 제한	권고용도 외 사용제한
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜대하
주소	충남 당진시 순성면 순성로 773
긴급전화번호	041-359-3500
담당부서 및 연락처	㈜대하 기술연구소 내장소재파트 041)359-3584

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	해당되는 분류정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
활석, 비-석면 형	
보건	1
화재	0
반응성	0
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	
보건	1
화재	1
반응성	0
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	
보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	섬유상 글라스 울(FIBROUS GLASS WOOL)	65997-17-3	2~8
활석, 비-석면 형	활석(Talc) 활석(석면 불 포함)(Talc(Containing no asbestos fibers))	14807-96-6	10~20
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	1-옥텐, 중합물 ,함유 에텐(1-OCTENE, POLYMER WITH ETHENE);	26221-73-8	6~18
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	1-프로펜, 중합체, 에텐 함유(1-PROPENE, POLYMER WITH ETHENE);	9010-79-1	55~72
기타 첨가제	-	-	0.5~10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적재, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2(적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말(적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열,스파크,화염에 의한 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성가스를 발행할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

유리섬유 울(FIBERAGLASS WOOL)

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

자료없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

자료없음

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	TWA - 5mg/m3
활석, 비-석면 형	TWA - 6mg/m3 소우프스톤(총분진)
	TWA - 3mg/m3 소우프스톤(호흡성분진)
	TWA - 2mg/m3 활석(석면 불포함)
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
ACGIH 규정	
활석, 비-석면 형	(호흡성, 석면 불포함)
	TWA 2 mg/ m ³
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
생물학적 노출기준	
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음

나. 적절한 공학적 관리
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비말형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입,압력요구식 송기마스크를 착용하시오
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA)또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
활석, 비-석면 형	소우프스톤(총분진)
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
활석, 비-석면 형	노출농도가 60mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 150mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비말착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 300mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 6000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 60000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA)또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
	소우프스톤(호흡성분진)
	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 30mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 75mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 150mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 3000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 30000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA)또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
	활석(석면 불포함)
	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA)또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
면 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
신체 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음

자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

가. 외관	
성상	고체, 일정한 형태나 모양이 없는 섬유
색상	흰색에서 회색까지
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	(없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	고체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)
타. 용해도	(물 용해도: 불용성)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	2.54 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

활석, 비-석면형

가. 외관	
성상	고체(분말)
색상	흰색~회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	(염기성)
마. 녹는점/어는점	900 ~ 1000 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (자료없음)
카. 증기압	(해당없음)

타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	2.58 ~ 3.83 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	- 1.50(추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	379.26

에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	(녹는점 : 해당없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	(자료없음)
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(물용해도 : 없음)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	(해당없음)
거. n-옥탄올/물분배계수	(해당없음)
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(자료없음)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	((140.27)x)

에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)

가. 외관	
성상	고체
색상	무색 (반투명)
나. 냄새	특유의 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	120 ~ 170℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.86-0.87 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	상온상압조건에서 안정함
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	상온상압조건에서 안정함
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해아 할 조건	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	열, 스파크, 화염 등 점화원
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	열, 스파크, 화염 등 점화원
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해아 할 물질	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	가연성 물질, 환원성 물질
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	부식성/독성 흡
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자극,호흡곤란,암
	구역,구토,설사
	자극,피부장애
	자극
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
	단기간 노출 시, 화상을 일으킬 수 있음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
금성독성	
경구	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	(자료없음)
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
경피	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	(자료없음)
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
흡입	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	(자료없음)
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	Redness. Itching
활석, 비-석면 형	300µg/3일(인간) : 약한 자극
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	Redness. Pain, Itching

활석, 비-석면 형	Rabbit : 비자극성
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
호흡기과민성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
피부과민성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
고용노동부고시	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
IARC	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	Group 3
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
OSHA	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
ACGIH	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	A4
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
NTP	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	R(inhalable)
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
EU CLP	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
생식세포변이원성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	살모넬라 종 / 음성
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
생식독성	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음
흡인유해성		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		LC50 > 10000 mg/l 24 hr Brachydanio rerio
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음
갑각류		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음
조류		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		log Kow -1.50 (추정치)
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		(해당없음)
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음
분해성		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

다. 생물농축성

농축성		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음
생분해성		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

라. 토양이동성

유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

마. 기타 유해 영향

유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
활석, 비-석면 형		자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
활석, 비-석면 형	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오
활석, 비-석면 형	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
활석, 비-석면 형	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
라. 용기등급	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
마. 해양오염물질	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
유출시 비상조치	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)	노출기준설정물질
활석, 비-석면 형	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
활석, 비-석면 형	자료없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
활석, 비-석면 형	자료없음

에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	자료없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	자료없음
아. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
활석, 비-석면 형	해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)	해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		해당없음
활석, 비-석면 형		해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		해당없음
EU 분류정보(위험문구)		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		해당없음
활석, 비-석면 형		해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		해당없음
EU 분류정보(안전문구)		
유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)		해당없음
활석, 비-석면 형		해당없음
에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)		해당없음
에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

유리섬유 물(FIBERGLASS WOOL)

활석, 비-석면 형

ICSC(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(타. 용해도)

HSDB(하. 비중)

QSAR(거. n-옥탄올/물분배계수)

NLM(머. 분자량)

RTECS(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

NLM(생식세포변이원성)

IUCLID(어류)

QSAR(잔류성)

에텐-1-옥텐 공중합체(ETHENE-1-OCTENE COPOLYMER)

에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)

나. 최초작성일	2026-01-16
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	0 회
최종 개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.