

# COLLEZIONE CARRARA

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/mtl	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
8234 DTF	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 17 cm ↔ ↕ 20 cm ↕	1075	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8236 DTG	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 c ↔ ↕ 48 cm ↕	1203	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8252 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 cm ↔ ↕ 36,5 cm ↕	1320	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8284 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 14,5 cm ↔ ↕ 37 cm ↕	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8337 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 0 cm ↔ ↕ 0 cm ↕	1061	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8340 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 35 cm ↔ ↕ 44,5 cm ↕	1060	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8341 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 35 cm ↔ ↕ 18 cm ↕	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8350 DTF	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 18 cm ↔ ↕ 28 cm ↕	1220	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8352 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 37,5 cm ↔ ↕ 44 cm ↕	948	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8362 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 12 cm ↔ ↕ 72,5 cm ↕	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%

## MANUTENZIONE :



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

## AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.