

COLLEZIONE RENOIR

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/mtl	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
7797 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 72 cm ↔ ↕ 43,5 cm ↕	1390	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7815 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 5 cm ↔ ↕ 17 cm ↕	1398	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7831 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 cm ↔ ↕ 18 cm ↕	1160	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7836 DTG	65% Trevira CS - 35% Pes	290 cm	↔ 18 cm ↔ ↕ 22 cm ↕	1102	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7837 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 cm ↔ ↕ 24 cm ↕	1122	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7839 DTG	65% Trevira CS - 35% Pes	290 cm	↔ 75 cm ↔ ↕ 69,5 cm ↕	1157	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7840 DTA	65% Trevira CS - 35% Pes	290 cm	↔ 0 cm ↔ ↕ 0 cm ↕	1018	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%
7841 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 0 cm ↔ ↕ 0 cm ↕	1270	12.000 giri	5/6	-2% -2,5%

MANUTENZIONE :



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.