

Collezione "SPRING" (Classe 1)

SCHEDA TECNICA (dis. 5210)

Composizione : 80% Trevira CS – 20% PES
 Altezza : cm. 290
 Peso : gr./mtl 960
 Dimens. Rapporto : cm 18.5 ↔ cm 20 ↑
 Martindale : 9000 giri
 (UNI EN ISO 12947-2-2000)
 Resistenza al pilling : 4
 Stab. dimens lavaggio : -3%-2% (UNI EN 26330/96)

Manutenzione:

Lavaggio a macchina

Non lavare con ipoclorito

Lavabile a secco

Stirare a media temperatura
 max. 150° con panno interposto



TECHNICAL DATA (dis. 5210)

Composition : 80% Trevira CS – 20% PES
 Width : 290 cms
 Weight : 960 grm/lm
 Repetition : cm 18.5 ↔ cm 20 ↑
 Martindale : 9000 rubs
 (UNI EN ISO 12947-2-2000)
 Pilling resistance : 4
 Dimensional stability : -3%-2% (UNI EN 26330/96)

Keeping:

Machine washing

Do not bleach

Dry-clean

Iron max. 150°
 with interposed cloth



AVVERTENZE.

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello delle pezze, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità. E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.

NOTICE.

Even though the data concerning the physical features are as near as possible to the real ones, the same are nevertheless to be considered approximative. Clients must check the goods before cutting them. No return of cut goods will be accepted. Unauthorized returns of goods won't be accepted. The perfect matching between samples and goods is not warranted, since this not always possible on different dyeing batches. The pattern repetitions may vary from one batch to another up to 2-3% more or less. It is faculty of our company, in our unobjectionable judgement to alienate one or more articles among those included in our collections.

Collezione "SPRING" (Classe 1)

SCHEDA TECNICA (dis. 4410)

Composizione : 80% Trevira CS – 20% PES
 Altezza : cm. 290
 Peso : gr./mtl 760
 Dimens. Rapporto : cm 37 ↔ cm 68 ↑
 Martindale : 16000 giri
 (UNI EN ISO 12947-2-2000)
 Resistenza al pilling : 5
 Stab. dimens lavaggio : -1%-1% (UNI EN 26330/96)

Manutenzione:

Lavaggio a macchina

Non lavare con ipoclorito

Lavabile a secco

Stirare a media temperatura
 max. 150° con panno interposto



TECHNICAL DATA (dis. 4410)

Composition : 80% Trevira CS – 20% PES
 Width : 290 cms
 Weight : 760 grm/lm
 Repetition : cm 37 ↔ cm 68 ↑
 Martindale : 16000 rubs
 (UNI EN ISO 12947-2-2000)
 Pilling resistance : 5
 Dimensional stability : -1%-1% (UNI EN 26330/96)

Keeping:

Machine washing

Do not bleach

Dry-clean

Iron max. 150°
 with interposed cloth



AVVERTENZE.

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello delle pezze, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità. E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.

NOTICE.

Even though the data concerning the physical features are as near as possible to the real ones, the same are nevertheless to be considered approximative. Clients must check the goods before cutting them. No return of cut goods will be accepted. Unauthorized returns of goods won't be accepted. The perfect matching between samples and goods is not warranted, since this not always possible on different dyeing batches. The pattern repetitions may vary from one batch to another up to 2-3% more or less. It is faculty of our company, in our unobjectionable judgement to alienate one or more articles among those included in our collections.