web v3-Q · wsp v2-L

prueba de lectura

main 15 mm
0,41 mm/mód

main 12 mm
0,32 mm/mód

main 10 mm
0,27 mm/mód

wsp 13 mm
0,39 mm/mód

wsp 11 mm
0,33 mm/mód

wsp 9 mm
0,27 mm/mód

wsp 7,5 mm
0,23 mm/mód