








# Ficha Técnica Amasteel Granalla Esférica

## De acuerdo a la norma S.A.E J827

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**

Tamaño SAE No.	Pantalla No.	Tolerancias de Disparo SAE J444	Tamaño Malla en Pulgadas	Tamaño Malla en Milímetros	
S780	7	0% máximo	0,111	2,8	
	10	85% mínimo	0.0787	2	
	12	97% mínimo	0.0661	1,7	
S660	8	0% máximo	0.0937	2,36	
	12	85% mínimo	0.0661	1,7	
	14	97% mínimo	0.0555	1,4	
S550	10	0% máximo	0.0787	2	
	14	85% mínimo	0.0555	1,4	
	16	97% mínimo	0.0469	1,18	
S460	10	0% máximo	0.0787	2	
	12	5% máximo	0.0661	1,7	
	16	85% mínimo	0.0469	1,18	
	18	96% mínimo	0.0394	1	
S390	12	0% máximo	0.0661	1,7	
	14	5 minutos	0.0555	1,4	
	18	85% mínimo	0.0394	1	
	20	96% mínimo	0.0331	0,85	

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**



Traducción al Español - Blasting Experts



# Ficha Técnica Amasteel Granalla Esférica

## De acuerdo a la norma S.A.E J827

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**

Tamaño SAE No.	Pantalla No.	Tolerancias de Disparo SAE J444	Tamaño Malla en Pulgadas	Tamaño Malla en Milímetros	
S330	14	0% máximo	0.0555	1,4	
	16	5% máximo	0.0469	1,18	
	20	85% mínimo	0.0331	0.085	
	25	96% mínimo	0.0278	0,71	
S280	16	0% máximo	0.0469	1,18	
	18	5% máximo	0.0394	1	
	25	85% mínimo	0.0278	0,71	
	30	96% mínimo	0.0234	0,6	
S230	18	0% máximo	0.0394	1	
	20	10% máximo	0.0331	0,85	
	30	85% mínimo	0.0234	0,6	
	35	97% mínimo	0.0197	0.500	
S170	20	0% máximo	0.0331	0,85	
	25	10% máximo	0.0278	0,71	
	40	85% mínimo	0.0165	0,425	
	45	97% mínimo	0.0139	0.355	
S110	30	0% máximo	0.0234	0,6	
	35	10% máximo	0.0197	0.500	
	50	80% mínimo	0.0117	0.300	
	80	90% mínimo	0,007	0,18	
S70	40	0% máximo	0.0165	0,425	
	45	10% máximo	0.0139	0.355	
	80	80% mínimo	0,007	0,18	
	120	90% mínimo	0,0049	0,125	

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**



Traducción al Español - Blasting Experts





# Ficha Técnica Amasteel Granalla Angular De acuerdo a la norma S.A.E J827

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**

Tamaño SAE No.	Pantalla No.	Tolerancias de Disparo SAE J444	Tamaño Malla en Pulgadas	Tamaño Malla en Milímetros	
G10	7	0% máximo	0,111	2,8	
	10	80% mínimo	0.0787	2	
	12	90% mínimo	0.0661	1,7	
G12	8	0% máximo	0.0937	2,36	
	12	80% mínimo	0.0661	1,7	
	14	90% mínimo	0.0555	1,4	
G14	10	0% máximo	0.0787	2	
	14	80% mínimo	0.0555	1,4	
	16	90% mínimo	0.0469	1,18	
G16	12	0% máximo	0.0661	1,7	
	16	75% mínimo	0.0469	1,18	
	18	85% mínimo	0.0394	1	
G18	14	0% máximo	0.0555	1,4	
	18	75% mínimo	0.0394	1	
	25	85% mínimo	0.0278	0,71	

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**



Traducción al Español - Blasting Experts



# Ficha Técnica Amasteel Granalla Angular De acuerdo a la norma S.A.E J827

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**

Tamaño SAE No.	Pantalla No.	Tolerancias de Disparo SAE J444	Tamaño Malla en Pulgadas	Tamaño Malla en Milímetros	
G25	16	0% máximo	0.0469	1,18	
	25	70% mínimo	0.0278	0,71	
	40	80% mínimo	0.0165	0,425	
G40	18	0% máximo	0.0394	1	
	40	70% mínimo	0.0165	0,425	
	50	80% mínimo	0.0117	0.300	
G50	25	0% máximo	0.0278	0,71	
	50	65% mínimo	0.0117	0.300	
	80	75% mínimo	0,007	0,18	
G80	40	0% máximo	0.0165	0,425	
	80	65% mínimo	0,007	0,18	
	120	75% mínimo	0,0049	0,125	
G120	50	0% máximo	0.0117	0.300	
	120	60% mínimo	0,0049	0,125	
	200	70% mínimo	0,0029	0,075	

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

Granalla de Alta Calidad  
Producida en USA

**ERVIN**



Traducción al Español - Blasting Experts