
A1 — global hotspot 10 — Annealing 150 °C, 125 h
T = 20 °C, v_over = 5 V
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40