
A1 — global hotspot 33 — Before annealing
T = 21 °C, v_over = 5 V
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40