

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES,
Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura externa nas seguintes edificações de propriedade da SRAES — Superintendência de Administração no Espírito Santo, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

- **Edifício Sede MGI/ES** — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação;
- **Estacionamento Princesa Isabel** — Pintura das paredes internas do muro de alvenaria e da estrutura metálica sobreposta (grade);
- **Anexo da Vila Rubim** — Pintura das paredes externas do prédio e muro.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

2. DADOS DAS EDIFICAÇÕES

Edificação	Endereço	Tipologia	Escopo de Pintura	Área Estimada
Edifício Sede MGI/ES	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES	Subsolo + Térreo + 10 pavimentos	Fachada frontal, lateral, fundos e fosso	3.562 m ²
Estac. Princesa Isabel	Av. Princesa Isabel — Centro, Vitória/ES	Muro + grade metálica	Paredes internas do muro e estrutura metálica	330 m ² + 533 m ²
Anexo Vila Rubim	Vila Rubim — Centro, Vitória/ES	Prédio Anexo + muro	Paredes externas e muro	340 m ²

3. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 1: EDIFÍCIO SEDE MGI/ES

3.1. Serviços Preliminares

- **Locação de cadeira suspensa (balancim)** conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, incluindo kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular);
- **Montagem e desmontagem** de cadeiras suspensas (balancins);
- **Taxas de Prefeitura** para licenciamento de obra de pintura de fachada;
- **Emissão de ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/ES.

3.2. Pintura Elastomérica (Emborrachada) — Fachada

Execução de pintura elastomérica (emborrachada) nas paredes externas da fachada frontal, lateral e fundos do Edifício Sede, incluindo o fosso de ventilação:

a) Preparação da Superfície

- Limpeza mecânica das superfícies com escovação de aço e lavagem sob pressão mínima de 2.000 psi para remoção de eflorescências, fungos, líquens, poeira e resíduos soltos;

- Lixamento manual de parede com pintura PVA existente para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta.

b) Recuperação do Substrato

- Emboço de regularização com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente;
- Instalação de rufos em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração.

c) Selagem

- Aplicação de selador acrílico concentrado diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície.

IMPORTANTE: Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador.

d) Pintura Elastomérica (Acabamento)

- Aplicação de massa acrílica texturizada (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão;
- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada) acrílica pura de alta espessura;
- Aplicação a rolo de pelo de carneiro ou airless, na cor marfim, tonalidade conforme aprovação da fiscalização;
- Conformidade com ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028; intervalo mínimo de 4 horas entre demãos; consumo mínimo de 300 g/m² por demão.

Características técnicas mínimas da tinta elastomérica:

Parâmetro	Especificação Mínima
Alongamento	≥ 300%
Resistência à tração	≥ 1,5 MPa
Teor de sólidos	≥ 55% em volume
Cobertura de microfissuras	Até 1,0 mm
Resistência UV	Sim
Anti-fungos / Anti-algas	Sim
Espessura seca total (2 demãos)	≥ 200 µm
Consumo mínimo	≥ 300 g/m ² por demão
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas

4. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 2: ESTACIONAMENTO PRINCESA ISABEL

4.1. Pintura em Alvenaria e Estrutura Metálica

a) Superfícies de Alvenaria (paredes internas do muro)

- Lixamento manual para preparo da superfície;
- Limpeza mecânica com escovação manual por escova de aço de cerdas rígidas, seguida de lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi;

- Aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão;
- Duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim, aplicadas a rolo de pelo de carneiro; intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, consumo mínimo de 200 g/m², teor de sólidos ≥ 40% em volume, conforme ABNT NBR 15.079;
- Vedada aplicação sobre substrato úmido (umidade superficial máxima de 8%, aferida por higrômetro de superfície).

b) Superfícies Metálicas (grade sobreposta ao muro)

- Limpeza por escovação de aço com remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada e contaminantes, grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1);
- Uma demão de tinta de fundo anticorrosiva alquídica (tipo zarcão — cromato de zinco ou equivalente), espessura de filme seco mínima de 40 µm, teor de sólidos ≥ 50% em volume;
- Pintura de acabamento com tinta alquídica (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico.

NOTA: Toda a execução deve ser registrada com documentação fotográfica (antes/durante/após) a ser anexada ao processo SEI como requisito de medição.

5. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 3: ANEXO DA VILA RUBIM

5.1. Pintura em Alvenaria

- Lixamento manual para preparo da superfície;
- Limpeza mecânica com escovação manual e lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi;
- Aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão;
- Duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim;
- Mesmas especificações técnicas do Local 2: ABNT NBR 15.079, intervalo mínimo 4h entre demãos, consumo ≥ 200 g/m², teor de sólidos ≥ 40%;
- Vedada aplicação sobre substrato com umidade superficial superior a 8%.

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

6.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Local 1

Parâmetro	Especificação
Tipo	Acrílica pura elastomérica de alta espessura
Base	Aquosa
Alongamento	≥ 300%
Resistência à tração	≥ 1,5 MPa
Teor de sólidos	≥ 55% em volume
Cobertura de fissuras	Até 1,0 mm
Espessura seca total	≥ 200 µm (2 demãos)
Consumo	≥ 300 g/m ² por demão

Normas	ABNT NBR 15.079 e NBR 14.028
Cor	Marfim (aprovação da fiscalização)
Marcas de referência	Suvinil Elasticor, Coral Elastex, ou equivalente

6.2. Tinta Acrílica Standard — Locais 2 e 3

Parâmetro	Especificação
Tipo	Acrílica 100% base aquosa, uso exterior
Teor de sólidos	≥ 40% em volume
Anti-fungos / Anti-algas	Sim
Consumo	≥ 200 g/m² por demão
Norma	ABNT NBR 15.079
Cor	Marfim (aprovação da fiscalização)

6.3. Tinta Anticorrosiva de Fundo — Local 2

Parâmetro	Especificação
Tipo	Alquídica anticorrosiva (zarcão / cromato de zinco)
Espessura filme seco	≥ 40 µm
Teor de sólidos	≥ 50% em volume

6.4. Esmalte Sintético Brilhante — Local 2

Parâmetro	Especificação
Tipo	Alquídico brilhante
Aplicação	Rolo ou pincel sobre perfil metálico

6.5. Argamassa de Regularização — Local 1

Parâmetro	Especificação
Traço	1:3 (cimento e areia média úmida) com aditivo impermeabilizante
Espessura mínima	2 cm
Cura mínima	7 dias antes da selagem

6.6. Selador Acrílico — Todos os Locais

Parâmetro	Especificação
Tipo	Concentrado, diluído conforme fabricante
Função	Regularização de absorção do substrato

6.7. Rufo de Alumínio — Local 1

Parâmetro	Especificação
Material	Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm
Função	Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda

7. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Norma / Legislação	Descrição
--------------------	-----------

ABNT NBR 15.079	Tintas para edificações não industriais — Terminologia
ABNT NBR 14.028	Tintas para construção civil — Determinação do alongamento
ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1)	Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo
ABNT NBR 14751	Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

8. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Toda equipe deve possuir treinamento em NR-35 (Trabalho em Altura) com certificado vigente;
- Utilização obrigatória de cadeira suspensa (balancim) conforme NR-18 e NBR 14751, com kit completo: cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;
- EPIs obrigatórios: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, capacete com jugular, calçado de segurança;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;
- Proteção de esquadrias, vidros e pisos contra respingos com lonas plásticas e fita crepe;
- Vedado trabalho em condições de chuva, vento forte (> 40 km/h) ou superfície úmida.

9. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Limite
Temperatura ambiente	Entre 10°C e 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima de 85%
Umidade superficial do substrato	Máxima de 8% (aferida por higrômetro)
Aplicação sobre substrato úmido	Vedada
Chuva / Previsão de chuva	Vedada aplicação nas próximas 4 horas
Cura da argamassa	Mínimo 7 dias antes da selagem
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação para serviços de engenharia civil;
- Responsável técnico (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos;
- Atestado(s) de capacidade técnica para pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica em fachada);
- Comprovação de treinamento NR-35 para toda a equipe que atuará em altura;
- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, lavadoras de alta pressão), ferramentas e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços executados;
- Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos;
- Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público;
- Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas;
- Apresentar fichas técnicas de todos os materiais para aprovação da fiscalização;
- Apresentar amostra de cor da tinta para aprovação da fiscalização antes do início;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos para pintura elastomérica e 3 (três) anos para pintura acrílica e esmalte sintético;
- Limpeza diária ao final de cada jornada.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado a todas as edificações;
- Disponibilizar projetos arquitetônicos e documentos técnicos necessários;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento dos serviços;
- Aprovar cor/tonalidade da tinta (marfim) antes do início da execução;
- Comunicar os ocupantes dos edifícios sobre o cronograma de execução.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;
- Quaisquer serviços fora do escopo técnico serão objeto de aditivo contratual;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização, com base nas normas aplicáveis;
- A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações;
- A cor final da pintura (marfim) será definida mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI