Sumário

1. Resumo 2
2. Introdução 2
    2.1. Motivação e Contexto 2
    2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização 2
    2.3. Objetivos gerais 4
    2.4. Objetivos específicos 4
    2.5. Organização do Trabalho 4
3. Revisão bibliográfica 5
    3.1. Uso de vasos de pressão na engenharia 5
    3.2. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes 6
    3.3. Mecânica dos sólidos: Equações governantes da elasticidade linear 7
    3.4. Evolução Histórica da Homogeneização 7
    3.5. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA) 8
    3.6. Método dos elementos finitos: Formulação fraca 8
    3.7. “Assembly”: Obtenção da matriz de rigidez global 10
    3.8. Condições de contorno 11
4. Materiais e métodos 11
    4.1. Equações fundamentais 11
        4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas 11
        4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke 13
        4.1.3. Formulação do problema 13
    4.2. Aplicando o método de homogeneização 15
    4.3. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS 18
        4.3.1. Formulação variacional do problema axissimétrico 21
5. Resultados e discussões 24
    5.1. Comparação entre o deslocamento radial obtido pelo MHA e MEF 24
    5.2. Comparação entre o deslocamento tangencial obtido pelo MHA e MEF 25
    5.3. Análise da precisão do MHA 25
    5.4. Obtenção dos campos de tensão no vaso cilíndrico 25
    5.5. Propriedades do material 25
6. Conclusão 25
7. Referências bibliográficas 25
Bibliography 25

1. Resumo

Palavras chave:

2. Introdução

2.1. Motivação e Contexto

Os materiais compósitos são definidos pela combinação de dois ou mais constituintes macroscópicos distintos, concebida com o objetivo de obter propriedades físicas e mecânicas superiores às dos materiais homogêneos tradicionais (JONES, 1999). A premissa fundamental desta classe de materiais reside no fato de que a resposta mecânica do sistema resultante não pode ser prevista a partir de nenhum de seus constituintes isolados, pois emerge precisamente da interação entre as fases que o compõem (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Tal característica confere aos compósitos uma capacidade singular de ajuste de propriedades (rigidez, resistência específica, tenacidade e condutividade térmica, entre outras) tornando-os indispensáveis em setores que impõem restrições simultâneas e conflitantes de desempenho e massa.

Na engenharia moderna, a utilização dessas estruturas é fundamental em domínios que exigem alta resistência específica aliada à redução de peso, como as indústrias aeroespacial e naval. Aplicações críticas incluem o uso de painéis laminados em aeronaves comerciais (como no caso do Boeing 787 Dreamliner, cuja estrutura é composta majoritariamente por compósitos) e vasos de pressão que operam sob condições severas de carregamento (LEITZKE, 2025). Ambas as estruturas operam sob condições severas e combinadas de carregamento (pressão interna elevada e solicitações cíclicas) o que impõe ao engenheiro a necessidade de modelos matemáticos capazes de reproduzir com fidelidade a resposta mecânica local e global do componente.

Não encontrei essa parte no artigo "LEITE, 2025". Vou tentar buscar outro.

O comportamento desses materiais é governado pela interação entre suas fases constituintes em múltiplas escalas, de modo que uma análise fidedigna deve integrar informações que se estendem desde a microestrutura (onde se definem as propriedades de cada fase individualmente) até o nível macroscópico, no qual o componente estrutural como um todo é dimensionado (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Essa necessidade de trânsito entre escalas distintas configura o chamado **problema multiescala**, cujo tratamento rigoroso constitui o núcleo temático do presente trabalho.

Verificar essa citação também.

2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização

A modelagem de componentes micro-heterogêneos fundamenta-se no princípio da separação de escalas, o qual é caracterizado por um parâmetro geométrico adimensional ε, definido pela razão entre os comprimentos característicos da microescala l (associado ao período da microestrutura e da macroescala) L (associado ao tamanho do domínio estrutural) (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989):

$$\varepsilon = \frac{l}{L}, \tag{1}$$




Figura 3: Processo de separação de escalas.

Figure 1: Ilustração do processo de separação de escalas e parâmetro ε (LEITZKE, 2017).

onde $0 < \varepsilon \ll 1$. A validade das abordagens multiescala repousa justamente sobre esta desigualdade: quando ε é suficientemente pequeno, torna-se possível desacoplar os problemas nas duas escalas e tratá-los de forma sequencial, reduzindo drasticamente a complexidade computacional do problema original.

Incluir citação nesse trecho.

O Método dos Elementos Finitos (MEF) constitui, atualmente, a abordagem numérica predominante na análise de estruturas compósitas. Contudo, sua aplicação direta a meios com propriedades rapidamente oscilantes (característicos de compósitos microperiódicos) impõe uma exigência crítica: a malha de discretização deve ser suficientemente refinada para capturar as variações de propriedade em escala de l, o que resulta em sistemas lineares de dimensão proibitiva quando ε é muito pequeno (LEITZKE, 2017; LEITE, 2025). A título de ilustração, considere-se um cilindro compósito com dezenas de camadas alternadas: a resolução direta pelo MEF exigiria uma malha com elementos cuja dimensão característica fosse da ordem de l, multiplicando o custo computacional por um fator da ordem de $\left(\frac{L}{l}\right)^d$, onde d é a dimensão espacial do problema.

Não sei de onde veio isso

Como alternativa matematicamente rigorosa a esta limitação, o Método de Homogeneização Assintótica (MHA) propõe substituir o meio heterogêneo por um material homogêneo equivalente, cujas propriedades efetivas encapsulam os efeitos da microestrutura (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Para tanto, o MHA emprega uma *Solução Assintótica Formal* (SAF) em série de potências do parâmetro ε (LEITZKE, 2017), a saber:

$$\boldsymbol{u}^{(\infty)}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) = \boldsymbol{u}^0(\boldsymbol{x}) + \varepsilon \boldsymbol{u}^1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \ldots, \tag{2}$$

onde $\boldsymbol{x}$ denota as coordenadas macroscópicas e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}/\varepsilon$ as coordenadas microscópicas estas últimas responsáveis por descrever as oscilações rápidas da solução dentro de cada período da célula unitária (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989). A substituição desta expansão nas equações de equilíbrio e a coleta de termos por potências de ε permitem decompor o problema original em uma hierarquia de subproblemas: um *problema local*, definido sobre a célula unitária e responsável por calcular os **coeficientes efetivos** do material homogeneizado, e um *problema macroscópico*, formulado sobre o domínio global e governado por esses coeficientes (LEITE, 2017).

Uma distinção fundamental separa as abordagens de primeira e de segunda ordem da SAF. A solução de primeira ordem (truncando a série após o termo $\varepsilon \boldsymbol{u}^1$) fornece uma aproximação satisfatória para os campos de deslocamento macroscópico, porém falha em reproduzir com precisão as oscilações locais de tensão que caracterizam a resposta em escala de microestrutura (LEITE, 2017). Para superar esta limitação, o presente trabalho adota a SAF de segunda ordem, que incorpora o termo $\varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2$ e é capaz de reproduzir as flutuações locais da solução exata com acurácia significativamente superior, sem aumentar proporcionalmente o custo computacional do problema macroscópico (LEITE, 2017).

Correção: Vou usar apenas a primeira ordem da SAF

2.3. Objetivos gerais

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise multiescala de cilindros compósitos microperiódicos, estabelecendo um comparativo sistemático de precisão e eficiência computacional entre o Método dos Elementos Finitos (MEF), empregado como solução de referência, e o Método de Homogeneização Assintótica de segunda ordem (MHA), empregado como método principal de análise.

2.4. Objetivos específicos

Os objetivos específicos que sustentam esta meta são os seguintes:

1. **Formular o problema de equilíbrio do cilindro compósito microperiódico** em coordenadas cilíndricas, sob hipótese de axissimetria, e reduzi-lo à forma escalar unidimensional que serve de ponto de partida para a aplicação do MHA (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989).
2. **Aplicar o MHA ao problema formulado**, conduzindo a dedução formal da expansão assintótica, dos problemas locais sobre a célula unitária e da equação homogeneizada que governa o deslocamento macroscópico (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993).
3. **Deduzir e calcular os coeficientes efetivos de elasticidade** do material equivalente para a configuração axissimétrica bilaminada, expressando-os em termos das frações volumétricas e das propriedades constitutivas de cada fase (LEITE, 2017; PEREIRA, 2024).
4. **Desenvolver e validar um código computacional** baseado na biblioteca FEniCS para a simulação numérica do problema de elasticidade axissimétrica via MEF, permitindo a obtenção de soluções de referência para a comparação com os resultados do MHA (PEREIRA, 2024).
5. **Comparar quantitativamente a precisão e a eficiência computacional** entre a solução homogeneizada de segunda ordem e a solução numérica detalhada, avaliando o impacto da inclusão dos termos de ordem superior na SAF sobre a qualidade da aproximação dos campos de tensão e deslocamento (LEITE, 2017).

Lembrar de tirar referências a mim mesmo.

2.5. Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. O **Capítulo 2** apresenta a revisão bibliográfica, cobrindo os fundamentos dos meios micro-heterogêneos, as equações de equilíbrio mecânico em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, as relações constitutivas da elasticidade linear isotrópica e os princípios teóricos do MHA e do MEF, incluindo uma

descrição da plataforma computacional FEniCS. O Capítulo 3 detalha os materiais e métodos, apresentando a formulação completa do problema de valor de contorno, a dedução da SAF, o procedimento de homogeneização e o cálculo analítico dos coeficientes efetivos. O Capítulo 4 expõe os resultados obtidos e a discussão comparativa entre as abordagens numéricas e analíticas. O Capítulo 5 consolida as conclusões do trabalho e aponta perspectivas para investigações futuras. As referências bibliográficas são listadas ao final do documento.

Lembrete: Ver se esses capítulos estão corretos.

3. Revisão bibliográfica

3.1. Uso de vasos de pressão na engenharia

Vasos de pressão são equipamentos amplamente utilizados em diversas aplicações industriais, como na geração de energia, processamento de petróleo e alimentos, armazenamento de fluidos, entre outros. Sua função é conter fluidos sob pressão elevada, garantindo a segurança e eficiência dos processos. [ref]

Pressão	Aplicação / Contexto	Ramo da Engenharia	Fonte
0,101 MPa *(1,01 bar)*	Limite inferior normativo para enquadramento de recipientes como vasos de pressão.	Engenharia de Segurança e Processos	ASME Sec. VIII Div. 1 / NR-13
0,5 a 8,0 MPa *(5 a 80 bar)*	Faixa de operação industrial convencional (armazenamento de ar comprimido, água quente, propano e H_2 industrial).	Engenharia de Processos / Química	NR-13
1,83 a 22,19 MPa *(18,3 a 221,9 bar)*	Ensaios de expansão radial e pressão interna em cilindros compósitos de CFRP com extremidades abertas.	Mecânica dos Materiais / Compósitos	Madrid et al. (2024) / de Menezes et al. (2025)
20,0 a 68,9 MPa *(200 a 689 bar)*	Escopo de projeto para vasos de pressão metálicos e industriais regidos pelo código ASME (Divisões 1 e 2).	Engenharia Mecânica / Caldeiraria	ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 e 2
25,0 a 39,5 MPa *(250 a 395 bar)*	Ensaios de cilindros compósitos sob carregamentos combinados de pressão interna e força axial.	Engenharia Aeroespacial e Estrutural	Gargiulo et al. (2021) / de Menezes et al. (2025)
35,0 MPa *(350 bar)*	Pressão nominal de projeto para reservatórios Tipo III (liner de alumínio + CFRP) em veículos a H_2.	Engenharia Automotiva / Aeroespacial	[1]
70,0 MPa *(700 bar)*	Pressão de serviço de alta densidade para tanques Tipo IV de armazenamento de hidrogênio comprimido.	Engenharia de Energia / Automotiva	Leh et al. (2015) / [1]
119,0 MPa *(1190 bar)*	Pressão limite de estouro/ruptura (*burst pressure*) para validação estrutural de vasos Tipo III de CFRP.	Mecânica dos Sólidos / Segurança Estrutural	[1]


Table 1: Valores de pressão operacionais e de ensaio em vasos de pressão e cilindros compósitos.

3.2. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes

Um meio com estrutura periódica é definido matematicamente como aquele composto por elementos ou células unitárias que se repetem ao longo de sua estrutura [2]. Na engenharia de materiais, essa repetição geométrica é a característica definidora de diversos compósitos, como os reforçados por fibras unidirecionais ou sistemas granulados tridimensionais [2].

Verificar se essa citação está correta

Verificar se essa



A análise desses meios fundamenta-se na existência de dois comprimentos característicos: a dimensão da célula periódica (l) e a dimensão global do espécime (L). A premissa básica da homogeneização eyge que as dimensões da microestrutura sejam muito menores que as da macroestrutura, estabelecendo o parâmetro adimensional pequeno (como já dito na Introdução):

$$\varepsilon = \frac{l}{L} \ll 1 \tag{3}$$

De acordo com [2], essa separação de escalas permite que as propriedades físicas, que oscilam rapidamente na microescala, sejam investigadas assintoticamente quando $\varepsilon \to 0$.

Verificar se essa citação está correta

3.3. Mecânica dos sólidos: Equações governantes da elasticidade linear

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b} = 0, \\ \boldsymbol{\epsilon} = \dfrac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) + \nabla \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})^T], \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = T, \quad \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{4}$$

Onde $\boldsymbol{b}$ é o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}$ é o vetor de deslocamentos, $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega$, e T é o tensor de tensões aplicado na fronteira.

3.4. Evolução Histórica da Homogeneização

O problema de determinar propriedades efetivas para meios heterogêneos remonta a trabalhos clássicos de Poisson, Maxwell, Rayleigh, Voigt e Reuss [2]. Historicamente, duas abordagens limitantes tornaram-se fundamentais:

Verificar se essa citação está correta

- **Abordagem de Voigt:** Sugere que as constantes elásticas sejam calculadas pela média dos valores sobre o volume, fornecendo o limite superior para os parâmetros efetivos [2].
- **Abordagem de Reuss:** Utiliza a média dos componentes do tensor inverso (compliância), estabelecendo o limite inferior [2].

Verificar se essa citação está correta

Verificar se essa citação está correta

A discrepância entre esses limites, conhecida como "Garfo de Hill" (*Hill's fork*), pode ser significativamente larga em compósitos com fases de propriedades muito distintas, o que justifica a aplicação de métodos mais rigorosos, como o MHA, para prever as características do material de forma assintoticamente exata [2].

Verificar se essa citação está correta

3.5. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

O MHA trata processos em meios periódicos descritos por equações diferenciais parciais com coeficientes rapidamente oscilantes [2]. O método busca soluções na forma de séries de potências de ε, onde os coeficientes dependem tanto de variáveis lentas ou macroscópicas (x) quanto de variáveis rápidas ou microscópicas ($y = \frac{x}{\varepsilon}$):

$$u^{\infty}(x, \varepsilon) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i u_i(x, y) \tag{5}$$

Nesta formulação, as variáveis lentas descrevem a estrutura global do campo, enquanto as variáveis rápidas capturam a estrutura local [2]. A substituição desta série nas equações governantes permite a determinação dos chamados "problemas locais" na célula unitária, cuja solução é essencial para o cálculo dos coeficientes efetivos do material homogêneo equivalente [Bak89].

Verificar se essa citação está correta

3.6. Método dos elementos finitos: Formulação fraca

Para a aplicação do método dos elementos finitos, deve-se antes encontrar a forma fraca da Eq. (4). Priomeiro multiplica-se ambos os lados da equação por uma função vetorial de teste $\boldsymbol{v}$, com o mesmo formato que o campo de deslocamentos. Note que a função teste deve satisfazer as condições de contorno de deslocamento, ou seja, nula em partes do domínio onde o deslocamento é nulo.

$$-(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} = \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v}. \tag{6}$$

Então, integra-se ambos os lados,

$$-\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{7}$$

O próximo passo é aplicar a integração por partes do lado esquerdo. Para isso, devemos considerar o seguinte,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) &= (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} + \sigma : \nabla \boldsymbol{v}, \\ -(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} &= \sigma : \nabla \boldsymbol{v} - \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}), \end{aligned} \tag{8}$$

onde $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$ indica a operação de contração dupla do tensor de tensões pelo gradiente da função teste. Retornando à integral,

$$\int_{\Omega} \sigma : \nabla \boldsymbol{v} d\Omega - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{9}$$

Pelo teorema da divergência de Gauss, é possível reduzir a ordem do termo $\int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega$,

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\partial\Omega} (\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} dS. \tag{10}$$

Considerando que o tensor σ é simétrico, o produto $(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n}$ pode ser desenvolvido da seguinte forma,

$$(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} = \sigma^T \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \sigma \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{t}, \tag{11}$$

onde $\boldsymbol{t}$ é o vetor de tração, produto da aplicação de uma tensão a uma determinada área. Outro ponto a ser considerado é a contração dupla $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$, onde $\nabla \boldsymbol{v}$ pode ser separado em sua parte simétrica e anti-simétrica, ou seja,

$$\begin{aligned} \sigma : \nabla \boldsymbol{v} &= \sigma : \text{sym}(\nabla \boldsymbol{v}) + \sigma : \text{antisym}(\nabla \boldsymbol{v}) \\ &= \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} + \nabla \boldsymbol{v}^T)\right] + \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} - \nabla \boldsymbol{v}^T)\right], \end{aligned} \tag{12}$$

Mas, sabe-se da álgebra linear que a contração dupla de um tensor simétrico por um anti-simétrico é nula. Logo, apenas a parte simétrica de $\boldsymbol{v}$ prevalece. Volta-se então ao problema original,

Citação aqui

$$\int_{\Omega} \sigma(\boldsymbol{u}) : \varepsilon(\boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{t}^T \boldsymbol{v} dS, \tag{13}$$

com $\varepsilon(\boldsymbol{v})$ indicando a parte simétrica do gradiente do campo $\boldsymbol{v}$.

Fonte: Vídeo: Elasticidade e Forma Fraca

Task 1

- Chegar até as matrizes de rigidez.
  - **Pegar no gemini**

Para transpor o problema da forma fraca contínua para um sistema algébrico discreto solúvel computacionalmente, aplica-se o Método de Galerkin. O domínio Ω é discretizado em elementos finitos, cujos domínios são Ω_e. Os campos contínuos de deslocamento $\boldsymbol{u}$ e da função teste (ou variação virtual) $\boldsymbol{v}$ são aproximados por uma combinação linear de funções de forma $\boldsymbol{N}$ e seus respectivos valores nodais:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d}, \tag{14}$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{c}. \tag{15}$$

onde $\boldsymbol{d}$ é o vetor de deslocamentos nodais incógnitos e $\boldsymbol{c}$ é um vetor de deslocamentos virtuais nodais arbitrário.

Aplicando o operador diferencial (gradiente simétrico) às funções de forma, obtém-se a matriz de deformação $\boldsymbol{B}$, que relaciona as deformações aos deslocamentos nodais:

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d}, \tag{16}$$

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{c}. \tag{17}$$

Utilizando a Lei de Hooke generalizada, o tensor de tensões é expresso em função dos deslocamentos nodais pela matriz de elasticidade constitutiva $\boldsymbol{\mathcal{C}}$:

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}. \tag{18}$$

Substituindo as aproximações de tensão e deformação na integral do lado esquerdo da forma fraca, e utilizando a notação matricial para o produto interno duplo ($\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\epsilon}^T\boldsymbol{\sigma}$), o trabalho virtual interno por elemento finito é dado por:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega_e = \int_{\Omega_e} (\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T(\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}) d\Omega_e. \tag{19}$$

Pelas propriedades de transposição matricial, $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{B}^T$. Como os vetores nodais $\boldsymbol{c}$ e $\boldsymbol{d}$ independem das coordenadas espaciais de integração, eles podem ser isolados fora da integral:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega_e = \boldsymbol{c}^T \left[\int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega_e \right] \boldsymbol{d}. \tag{20}$$

O termo entre colchetes representa a contribuição puramente geométrica e constitutiva do domínio à resistência contra deformações. A este termo dá-se o nome de matriz de rigidez do elemento finito, denotada por $\boldsymbol{K_e}$:

$$\boldsymbol{K_e} = \int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega_e. \tag{21}$$

De modo análogo, o lado direito da forma fraca é discretizado para formar o vetor de forças globais $\boldsymbol{F_e}$, englobando as forças de corpo e as trações de contorno:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{f}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) d\Omega_e + \int_{\partial\Omega_e} \boldsymbol{t}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) dS_e = \boldsymbol{c}^T \left[\int_{\Omega_e} \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{f} d\Omega_e + \int_{\partial\Omega_e} \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{t} dS_e \right], \tag{22}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F_e}. \tag{23}$$

Igualando o trabalho interno ao externo ($\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{K_e}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F_e}$) e considerando que o vetor virtual $\boldsymbol{c}$ é arbitrário e não nulo, chega-se ao sistema de equações algébricas lineares fundamental do Método dos Elementos Finitos:

$$\boldsymbol{K_e}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F_e}. \tag{24}$$

3.7. “Assembly”: Obtenção da matriz de rigidez global

O processo de “assembly”, ou montagem, consiste na construção da matriz de rigidez global $\boldsymbol{K}$ e do vetor de forças globais $\boldsymbol{F}$ através da superposição das contribuições de cada elemento finito.

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F}. \tag{25}$$

3.8. Condições de contorno

> 💡 **Idea**
>
> Falar sobre separação da matriz de rigidez em deslocamentos ativos e restritos?

4. Materiais e métodos




Figure 2: Fluxograma geral da metodologia adotada.

4.1. Equações fundamentais

4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas

Nesta seção, a forma geral da **equação de momento de Cauchy homogênea** [3] é tomada como ponto de partida para analisar o comportamento mecânico de um vaso de pressão cilíndrico composto por camadas de materiais que se alternam periodicamente na direção radial, como ilustrado na fig:Composito. O tubo é submetido a uma pressão interna constante.

Assume-se que todos os materiais constituintes exibem um regime **elástico linear** bem definido, permanecendo neste regime durante todo o processo. As equações governantes, ajustadas para a homogeneização, são

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b} = 0, \\ \boldsymbol{\epsilon}^{\varepsilon} = \dfrac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x})^{T}], \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{p}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_u, \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_t \end{cases} \tag{26}$$

onde $\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\varepsilon}\right) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{y})$ é o tensor de tensões que varia na microestrutura, descrita pela variável local $\boldsymbol{y}$. O vetor $\boldsymbol{b}$ denota o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}^{\varepsilon}$ é o vetor de deslocamentos (a principal incógnita), $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, e $\boldsymbol{p}$ é a **pressão manométrica** aplicada na superfície interna do cilindro. O conjunto Γ_u representa a superfície interna onde as condições de contorno de Neumann de pressão constante são impostas, enquanto Γ_t denota a superfície externa, livre de trações (veja).

A pressão p deveria ter ε?

Em problemas estruturais, utiliza-se a pressão man pois a pressão atmosférica atua tanto externa quanto internamente (se o cilindro for aberto), anulando-se; a tensão real é gerada apenas pela diferença de pressão (pressão efetiva).

O divergente do tensor de tensões em coordenadas cilíndricas, conforme [4], possui componentes nas direções radial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{r\theta} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r}, \tag{27}$$

na direção circunferencial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_\theta = \partial_r \tau_{r\theta} + \frac{1}{r}\partial_\theta \sigma_{\theta\theta} + \partial_z \tau_{\theta z} + \frac{\tau_{r\theta} + \tau_{r\theta}}{r}, \tag{28}$$

e na direção axial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_z = \partial_r \tau_{rz} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{\theta z} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r}. \tag{29}$$

Entretanto, assumindo **axisimetria**, não há variação das propriedades na direção circunferencial, isto é,

$$\partial_\theta(\cdot) = 0. \tag{30}$$

Além disso, no caso clássico sem torção, as tensões de cisalhamento circunferenciais são nulas,

$$\tau_{r\theta} = 0, \tag{31}$$

$$\tau_{\theta z} = 0. \tag{32}$$

Assim, o tensor de tensões pode ser escrito como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & \tau_{rz} \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}. \tag{33}$$

Ou, usando a notação de Voigt:

Neste

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ 0 \\ \tau_{rz} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{34}$$

Aplicando o operador divergente e somando as forças de corpo, tem-se as componentes da equação de equilíbrio na direção radial

$$\partial_r \sigma_{rr} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + b_r = 0 \tag{35}$$

e na direção axial

$$\partial_r \tau_{rz} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r} + b_z = 0. \tag{36}$$

A direção circunferencial (θ) foi omitida porque, sob a hipótese de axissimetria ($\partial_\theta = 0$) e ausência de tensões cisalhantes circunferenciais ($\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$), todos os termos da equação de equilíbrio na direção θ tornam-se identicamente nulos, resultando na iden

4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke

A relação tensão-deformação é governada pela Lei de Hooke generalizada [5],

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\varepsilon}, \tag{37}$$

onde $\boldsymbol{\mathcal{C}}$ é o tensor de elasticidade contendo o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) e $\boldsymbol{\epsilon}$ é o tensor de deformações. e ":" o produto interno duplo. Em sua forma mais geral, o tensor possui 3^4componentes. Entretanto, considerando o material isotrópico, o tensor se reduz para

$$\boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} = \frac{E^{\varepsilon}}{(1+\nu^{\varepsilon})(1-2\nu^{\varepsilon})} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}. \tag{38}$$

4.1.3. Formulação do problema

Adotando a hipótese de que não há forças de corpo ($b_r = 0$) e que o problema não varia na direção axial ($\partial_z = 0$, implicando que as derivadas em relação a z e a tensão de cisalhamento τ_{rz} se anulam devido ao **Estado Plano de Deformação** detalhado adiante), a equação de equilíbrio radial (Eq. (35)) reduz-se à forma unidimensional:

$$\frac{d\sigma_r^{\varepsilon}(r)}{dr} + \frac{1}{r}[\sigma_r^{\varepsilon}(r) - \sigma_\theta^{\varepsilon}(r)] = 0, \tag{39}$$

onde σ_r^{ε} e $\sigma_\theta^{\varepsilon}$ são as componentes de tensão radial e circunferencial (tangencial), respectivamente. Levando-se em conta a ausência de tensões cisalhantes na formulação puramente radial, o tensor de tensões assume a forma reduzida:

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \sigma^{\varepsilon}_{rr} \\ \sigma^{\varepsilon}_{\theta\theta} \\ \tau^{\varepsilon}_{rz} \end{pmatrix}. \tag{40}$$

Logo, podemos simplificar a Eq. (38) para o formato

$$\begin{pmatrix} \sigma^{\varepsilon}_{rr} \\ \sigma^{\varepsilon}_{\theta\theta} \\ \tau^{\varepsilon}_{rz} \end{pmatrix} = \frac{E^{\varepsilon}(r)}{(1+\nu^{\varepsilon}(r))(1-2\nu^{\varepsilon}(r))} \begin{pmatrix} 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \frac{1-2\nu^{\varepsilon}(r)}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r u^{\varepsilon}_r \\ \frac{u^{\varepsilon}_r}{r} \\ \frac{\partial_z u^{\varepsilon}_r + \partial_r u^{\varepsilon}_z}{2} \end{pmatrix} \tag{41}$$

Aqui, $E^{\varepsilon}(r)$ é o módulo de elasticidade e $\nu^{\varepsilon}(r)$ é o coeficiente de Poisson [3]. O sobrescrito ε denota a separação de escalas na descrição do material.

Para reduzir o problema tridimensional a um caso estritamente unidimensional na direção radial, invoca-se a hipótese do **Estado Plano de Deformação Generalizado** [3] (ou Estado Plano de Deformação para cilindros longos com extremidades restritas).

Fisicamente, assume-se que a geometria do cilindro e o carregamento de pressão interna são uniformes ao longo de seu eixo longitudinal z. Consequentemente, o campo de deslocamento radial independe da cota axial, de modo que:

$$\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0 \tag{42}$$

Adicionalmente, postula-se que as seções transversais perpendiculares ao eixo z permanecem planas após a deformação. Isso implica que o deslocamento axial u_z varia no máximo linearmente com z ($u_z = \varepsilon_0 z$, onde ε_0 é a deformação axial constante), o que anula sua variação na direção radial:

$$\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 \tag{43}$$

Com essas considerações cinemáticas, a componente de deformação por cisalhamento γ_{rz} no plano radial-axial é identicamente nula:

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 + 0 = 0 \tag{44}$$

Pela relação constitutiva isotrópica, conclui-se que a tensão de cisalhamento transversal também se anula ($\tau_{rz} = 0$). Esse resultado justifica a redução do tensor de deformações e de tensões àqueles que dependem exclusivamente das variáveis normais r e θ, viabilizando a aplicação unidimensional do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

Combinando a equação de equilíbrio Eq. (39) com a lei de Hooke Eq. (41), obtemos a equação diferencial à qual o método de homogeneização será aplicado:

Aqui, preciso decidir se vou usar os coeficientes de Lamé (λ e μ) ou os coeffi-cientes padrão (E e ν).

$$
\begin{aligned}
\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)\frac{d^2u^{\varepsilon}(r)}{dr^2} + \left(\frac{1}{r}\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) + \frac{d\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{dr}\right)\frac{du^{\varepsilon}(r)}{dr} + \\
\left(\frac{1}{r}\frac{d\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r)}{dr} - \frac{\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{r^2}\right)u^{\varepsilon}(r) - f^{\varepsilon}(r) = 0, \\
\sigma_r^{\varepsilon}(r_i) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_i)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_i)\frac{u_r}{r_i} = -p, \\
\sigma_r^{\varepsilon}(r_e) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_e)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_e)\frac{u_r}{r_e} = 0.
\end{aligned}
\tag{45}
$$

Os coeficientes $\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r) + 2\mu^{\varepsilon}(r)$ e $\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r)$, expressos na notação de Voigt [3], são as componentes do tensor de elasticidade isotrópico usadas para simplificar a Eq. (41). Além disso, a Eq. (45) está sujeita às mesmas condições de contorno da .

4.2. Aplicando o método de homogeneização

O método de homogeneização assintótica emprega uma solução assintótica formal (SAF) de segunda ordem [2] para o problema de valor de contorno (PVC) com oscilações rápidas, expressa como ([6]):

> **Idea**
>
> É recomendável definir a expansão assintótica na introdução e referenciá-la aqui.

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{u}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{u}^0(r) + \varepsilon\boldsymbol{u}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{u}^2(r,y) + \ldots, \\
\boldsymbol{\epsilon}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\epsilon}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\epsilon}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\epsilon}^2(r,y) + \ldots, \\
\boldsymbol{\sigma}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\sigma}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\sigma}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\sigma}^2(r,y) + \ldots
\end{aligned}
\tag{46}
$$

Truncando a expansão de tensões após o termo de primeira ordem ($\mathcal{O}(\varepsilon)$) em Eq. (46) e substituindo na lei constitutiva Eq. (41), obtém-se a seguinte equação matricial:

$$
\begin{pmatrix} \sigma_r^0 + \varepsilon\sigma_r^1 \\ \sigma_\theta^0 + \varepsilon\sigma_\theta^1 \\ \tau_{rz}^0 + \varepsilon\tau_{rz}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{C}_{11}(y) & \mathcal{C}_{12}(y) & \mathcal{C}_{13}(y) \\ \mathcal{C}_{21}(y) & \mathcal{C}_{22}(y) & \mathcal{C}_{23}(y) \\ \mathcal{C}_{31}(y) & \mathcal{C}_{32}(y) & \mathcal{C}_{33}(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) \\ \frac{u_r^0 + \varepsilon u_r^1}{r} \\ \frac{\partial_z(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) + \partial_r u_z}{2} \end{pmatrix}.
\tag{47}
$$

> **Warning**
>
> Note a presença do tensor de elasticidade reduzido.

Aplicando a regra da cadeia à Eq. (47) e separando os termos por potências de ε, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{-1} &: \partial(u_r^0, y) = 0, \\
\varepsilon^{0} &: \sigma_r^0 = \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^0, r) + \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^1, y) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_r^0}{r}.
\end{aligned}
\tag{48}
$$

Explicar como a regra da cadeia funciona nesse contexto.

Para o equilíbrio mecânico (Eq. (39)), a coleta de termos de ordem ε^{-1} e ε^{0} resulta em:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{-1} &: \partial(\sigma_r^0, y) = 0, \\ \varepsilon^{0} &: \partial(\sigma_r^0, r) + \partial(\sigma_r^1, y) + \frac{1}{r}(\sigma_r^0 - \sigma_\theta^0) = 0. \end{aligned} \tag{49}$$

Assume-se que a função de deslocamento de primeira ordem possui a forma separável $u_r^1 = \chi^{(1)}(y)\partial(u_r^0, r) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_r^0}{r}$ do mesmo modo como feito por [7]. A substituição desta forma na equação de equilíbrio de ordem ε^{-1} define os **problemas locais**:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}\left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{11}\right) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}\left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}\right) = 0. \end{aligned} \tag{50}$$

Para garantir a existência e unicidade dessas soluções, impõe-se a condição de contato perfeito na interface entre as camadas:

$$[[\chi(y)]] = 0, \quad [[\mathcal{C}_{11}(y)\partial(\chi(y), y) + \mathcal{C}_i j(y)]] = 0, \tag{51}$$

além da condição de normalização da média na célula unitária Y:

$$\langle \chi^{(1)}(y) \rangle = \langle \chi^{(2)}(y) \rangle = 0. \tag{52}$$

Finalmente, aplicando o operador de média $\langle \ldots \rangle$ a Eq. (49), obtemos a Equação Homogeneizada:

$$\hat{C}_{11}\frac{\partial^2 u_0}{\partial r^2} + \frac{\hat{C}_{11}}{r}\frac{\partial u_0}{\partial r} - \frac{\hat{C}_{11}u_0}{r^2} = 0. \tag{53}$$

A partir do MHA axissimétrico, os coeficientes efetivos são expressos em termos das médias das propriedades locais:

$$\hat{C}_{11} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1}, \quad \hat{C}_{12} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1} \langle \frac{\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}(y)} \rangle. \tag{54}$$

Sendo $\langle \cdot \rangle = \frac{1}{|Y|}\int_Y (\cdot) dY$. Para um compósito bilaminado onde as propriedades são constantes em cada fase, a integral simplifica-se para uma soma ponderada pelas frações volumétricas (v_i):

$$\langle f \rangle = v_1 f_1 + v_2 f_2, \quad \text{onde} \quad v_i = \frac{V_i}{V}, \quad i = 1, 2. \tag{55}$$

Assim, o coeficiente $\hat{C}_{11}$ (rigidez radial efetiva) torna-se a média harmônica:

$$\hat{C}_{11} = \frac{1}{\frac{v_1}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + \frac{v_2}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}} = \frac{\mathcal{C}_{11}^{(1)}\mathcal{C}_{11}^{(2)}}{v_1\mathcal{C}_{11}^{(2)} + v_2\mathcal{C}_{11}^{(1)}}. \tag{56}$$

Analogamente, para o coeficiente de acoplamento efetivo $\hat{C}_{12}$:

$$\hat{C}_{12} = \hat{C}_{11}\left(v_1 \frac{\mathcal{C}_{12}^{(1)}}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + v_2 \frac{\mathcal{C}_{12}^{(2)}}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}} \right). \tag{57}$$

4.3. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS

Task 2

- Objetivo M.1: Descrever o Modelo Computacional MEF: Escrever 2 a 3 parágrafos explicando como o domínio físico do cilindro foi modelado no FEniCS (axissimétrico 2D ou 1D radial). Quais elementos finitos foram usados (ex: elementos de Lagrange de grau 1)?

O vaso de pressão cilíndrico, submetido a uma pressão interna uniforme, constitui um problema de interesse fundamental na engenharia estrutural. Conforme demonstrado na seção anterior, esta configuração geométrica específica permite a adoção de um modelo unidimensional, simplificando significativamente a análise computacional. Contudo, as especificações da biblioteca FEniCS ([8], [9]) direcionaram a implementação para um domínio axissimétrico bidimensional no plano rz. Nessa formulação, a dimensão radial é definida pela espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm), enquanto a dimensão axial é fixada em $H_z = 2$ mm. A malha foi discretizada utilizando elementos finitos de Lagrange de grau 2,

```py
V_space = VectorFunctionSpace(mesh, "CG", 1)
u = TrialFunction(V_space)
v = TestFunction(V_space)
x = SpatialCoordinate(mesh)
r = x[0]
```

uma escolha que assegura a precisão numérica necessária para capturar os gradientes de campo de deslocamento em domínios delgados, validando, por conseguinte, as formulações teóricas estabelecidas.

Para encapsular a solução, foi criada a função `comparar_mha_mef()`, que recebe os parâmetros geométricos do vaso e os parâmetros de discretização da malha. A função é responsável por

- Criar a malha do vaso;
- Aplicar as condições de contorno;
- Resolver o problema de elasticidade no domínio mesoscópico;
- Calcular os deslocamentos e tensões no vaso;
- Comparar os resultados com os obtidos pela homogêinização assintótica numérica;
- Calcular a resistência específica ($W_g = \frac{P_g}{\rho_g}$) e a rigidez específica ($K_g = \frac{k_{\text{eff}}}{\rho_g g_0}$).

```py
# TODO: Inserir código — Parâmetros geométricos e criação da malha
def comparar_mha_mef(
    R_int=9.0, R_ext=11.0, H=2.0, P_int=30e6,
    E1=200e9, nu1=0.3, E2=70e9, nu2=0.33,
    V1=0.5,
    N_celulas=200, resolucao_malha=20, n_elem_z=10,
    callback=None
```

```
):
    """
    Resolve numericamente o problema do vaso de pressão cilíndrico com microestrutura periódica.

    Args:
        R_int: Raio interno do vaso (m)
        R_ext: Raio externo do vaso (m)
        H: Altura do vaso (m)
        P_int: Pressão interna (Pa)
        E1, nu1: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 1
        E2, nu2: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 2
        V1: Fração volumétrica do material 1 (0 a 1)
        N_celulas: Número de células periódicas
        resolucao_malha: Número de elementos por célula na direção radial
        n_elem_z: Número de elementos na direção axial
        callback: Função opcional para processamento intermediário
    """

    # A função retorna as soluções em coordenadas cartesianas (u, v, sigma)
    # convertidas a partir das coordenadas axissimétricas (w, 0, sigma_rr, sigma_tt, sigma_rz)
    ...
    return u_cart, v_cart, sigma_rr_cart, sigma_tt_cart, sigma_rz_cart, mesh, V
```

Task 3

- Objetivo M.2: Detalhar a Implementação da Microestrutura: Explicar matematicamente e logicamente como você criou as camadas alternadas (Aço/Alumínio) no FEniCS. Nota: Explicar a lógica daquela sua classe PeriodicProperty que alterna as propriedades baseadas nos raios de interface, sem necessariamente colar todo o código.

A microestrutura heterogênea do cilindro foi modelada definindo-se propriedades mecânicas alternadas para seções concêntricas na direção radial. Computacionalmente, isso foi implementado no FEniCS por meio de uma classe que herda de `UserExpression`, nomeada `PeriodicProperty` [8]. Essa classe recebe como parâmetros os valores das propriedades de cada material (`val1` e `val2`, correspondentes ao módulo de elasticidade E e ao coeficiente de Poisson ν) e um vetor de coordenadas radiais que definem as interfaces entre as camadas. Durante a montagem das matrizes do MEF, a função de avaliação da classe verifica a posição espacial radial (coordenada r) do ponto de integração e atribui as propriedades do material correspondente, gerando assim a alternância periódica requerida pelo modelo.

```py
    class PeriodicProperty(UserExpression):
            def __init__(self, val1, val2, interfaces, **kwargs):
                super().__init__(**kwargs)
                self.val1, self.val2 = val1, val2
                self.interfaces = interfaces
            def eval(self, values, x):
                idx = 0
                for r_int in self.interfaces:
                    if x[0] <= r_int: break
                    idx += 1
                values[0] = self.val1 if idx % 2 == 0 else self.val2
            def value_shape(self): return ()
```

São necessários pelo menos `N_celulas * (int(V1 * resolucao_malha) + int(V2 * resolucao_malha))` elementos na direção radial. Onde `nel_celula` é o número de elementos por célula, `resolucao_malha` é o número de elementos por unidade de espessura, V1 e V2 as frações volumétricas de cada material, e N_celulas o número de células. Para garantir que o número de elementos por camada seja um número inteiro e então ser possível modificar a fração volumétrica livremente sem perder a precisão da malha, pois haverá sempre um nó na interface entre as camadas, capturando a descontinuidade do deslocamento entre as camadas. Caso contrário, o deslocamento seria interpolado entre as camadas, e a precisão do método seria perdida.

"Colocar em um anexo talvez"

Task 4

- Objetivo M.4: Detalhar a Malha: Justificar o uso de 800 elementos radiais. Explicar que, para o MEF capturar corretamente os saltos de propriedade, é necessário garantir que existam vários elementos finitos dentro de cada camada da microestrutura.

Jogar no chat para ver se ele concorda.

Dada a natureza axissimétrica do problema, o domínio computacional foi definido como uma seção retangular no plano rz, com dimensão radial correspondente à espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm, com raio interno de 9 mm e externo de 11 mm) e altura $H_z = 2$ mm na direção axial. A malha de elementos finitos foi estruturada com 10 elementos na direção axial e 800 elementos na direção radial. Essa elevada discretização radial justifica-se por duas razões principais: primeiro, para capturar com precisão os elevados gradientes de tensão (variando desde a pressão interna de 30 MPa até 0 MPa na face externa); segundo, para garantir que cada camada da microestrutura heterogênea — que se torna cada vez mais fina em simulações com maior número de camadas — contenha múltiplos elementos, evitando assim descontinuidades numéricas imprecisas no interior de um mesmo elemento.

```py
# TODO: Inserir código — Cálculo do número de elementos por camada
# Malha adaptativa: número de elementos por célula respeita a proporção de cada material
    nel_1 = int(V1 * resolucao_malha)
```

Verificar se este caso se enquadraria em um vaso de paredes finas calculando o fator $\frac{r}{t}$. Sendo r o raio interno e t a es-

```
    nel_2 = int(V2 * resolucao_malha)
    nel_celula = nel_1 + nel_2
    n_elements_r = N_celulas * nel_celula

    mesh = RectangleMesh(Point(R_int, 0.0), Point(R_ext, H),
    int(n_elements_r), int(n_elem_z))
```

Task 5

- Objetivo M.5: Forma fraca do problema de elasticidade: Mostrar a forma final usada para a equação de equilíbrio e como ela foi implementada no código.

4.3.1. Formulação variacional do problema axissimétrico

O programa FEniCS utiliza uma formulação simplificada da forma fraca do problema de elasticidade [8], formulado inicialmente na Eq. (13), sendo a forma fraca geral definida como

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}), \quad \forall \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_0, \tag{58}$$

onde $\mathcal{V}$ é o espaço de funções admissíveis e $\mathcal{V}_0$ o subespaço das funções teste que se anulam nas fronteiras de Dirichlet. A forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$ e o funcional linear $L(\cdot)$ são definidos, respectivamente, por

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega, \quad L(\boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\Gamma_u} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} dS. \tag{59}$$

Para problemas formulados em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, o elemento de volume diferencial é $d\Omega = r dr d\theta dz$. Como as grandezas são independentes de θ, a integração nessa direção contribui apenas com o fator 2π, que pode ser cancelado em ambos os lados da igualdade. Consequentemente, a integração é realizada sobre o domínio bidimensional Ω_{rz} no plano r–z, introduzindo-se o fator de ponderação r no integrando:

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega_{rz}} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) r \, dr \, dz. \tag{60}$$

Analogamente, o funcional de carga para a pressão interna p aplicada na fronteira Γ_{int} torna-se

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_{\Gamma_{\text{int}}} p \, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, r \, dS, \tag{61}$$

onde $\boldsymbol{n}$ é o vetor normal unitário externo à superfície interna do cilindro.

Na implementação computacional via FEniCS, os campos de deslocamento e função teste são definidos como funções vetoriais sobre um espaço de elementos finitos de Lagrange de grau 2. O tensor de deformações $\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})$ é obtido pelo gradiente simétrico do campo de deslocamentos, enquanto o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})$ resulta da aplicação da lei constitutiva isotrópica (Eq. (41)). Para a comparação entre os 2 métodos, foram definidos 2 tensores de

tensão separados, o tensor de tensões de equilíbrio `sigma_mef` e o tensor de tensões homogêneo equivalente `sigma_mha`.

```py
def eps(u):
    return sym(as_tensor([[u[0].dx(0), 0, u[0].dx(1)], [0, u[0]/r, 0],
    [u[1].dx(0), 0, u[1].dx(1)]]))

def sigma_mef(u):
    return lmbda_func * tr(eps(u)) * Identity(3) + 2.0 * mu_func * eps(u)
```

As formas bilinear e linear são então declaradas utilizando as primitivas da biblioteca: o operador `inner` para a contração dupla, `sym(grad(u))` para ϵ, e a medida de integração de contorno `ds` com marcador de fronteira para a aplicação da pressão. O fator geométrico r (coordenada radial do ponto de integração) é incorporado explicitamente como multiplicador em ambas as formas, garantindo a correta representação do volume axissimétrico conforme a Eq. (60).

```py
# TODO: Inserir código — Definição da função sigma(u)
# Ex: def sigma(u):
#         eps = sym(grad(u))
#         return C11 * eps + C12 * tr(eps) * Identity(dim)
```

```py
# TODO: Inserir código — Forma bilinear com fator r
# Ex: r = Expression('x[0]', degree=1)
    a = inner(sigma(u), sym(grad(v))) * r * dx
```

```py
# TODO: Inserir código — Funcional linear (pressão interna)
# Ex: L = p * v[0] * r * ds(marker_interno)
```

Task 6

- Objetivo M.3: Condições de Contorno e Carregamento: Formalizar em texto que a pressão interna de 10 MPa foi aplicada no contorno Γ_{int} e que as bordas superior e inferior foram restringidas para simular o estado plano de deformação.

No que diz respeito ao carregamento, foi imposta uma condição de contorno de Neumann na fronteira interna do domínio (Γ_{int}), representando a pressão interna sob a qual vasos de pressão geralmente operam. O valor da pressão foi definido como 10 MPa, distribuído uniformemente ao longo da superfície interna do cilindro. Ademais, aplicaram-se condições de contorno de Dirichlet essenciais nas faces superior e inferior do domínio axissimétrico, restringindo os deslocamentos axiais (em z) nessas fronteiras, de forma a garantir as premissas de um estado plano de deformação e assegurar o comportamento puramente bidimensional do modelo.

Citação aqui

Citação aqui


```py
# TODO: Inserir código — Aplicação da pressão interna no contorno
# Ex: p = Constant(10e6)  # 10 MPa
```


```
#     # Marcação da fronteira interna (r = R_int)
```


```py
# TODO: Inserir código — Restrição dos deslocamentos axiais
# Ex: bc_top = DirichletBC(V.sub(1), Constant(0.0), boundary_top)
#     bc_bot = DirichletBC(V.sub(1), Constant(0.0), boundary_bot)
#     bcs = [bc_top, bc_bot]
```

5. Resultados e discussões

5.1. Comparação entre o deslocamento radial obtido pelo MHA e MEF







5.2. Comparação entre o deslocamento tangencial obtido pelo MHA e MEF

5.3. Análise da precisão do MHA

5.4. Obtenção dos campos de tensão no vaso cilíndrico

5.5. Propriedades do material

Material	Fração volumétrica	Resistência específica (W_g) (MN·m/kg)	Rigidez específica (K_g) (m/s²)
Aço	1.00	300	200
Alumínio	0.00	400	270
Compósito (50/50)	0.50	350	235

6. Conclusão

7. Referências bibliográficas

Bibliography

[1] N. Zhang *et al.*, "A Multiscale Study of CFRP Based on Asymptotic Homogenization with Application to Mechanical Analysis of Composite Pressure Vessels," *Polymers*, vol. 14, no. 14, 2022, doi: 10.3390/polym14142817.

[2] "Homogenisation: Averaging Processes in Periodic Media," technical report.

[3] M. H. Sadd, *Elasticity : theory, applications, and numerics*. Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009.

[4] M. Itskov, *Tensor algebra and tensor analysis for engineers: With applications to continuum mechanics*. Springer, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-36047-6_1.

[5] R. Jones, *Mechanics of composite materials*. api.taylorfrancis.com, 2018. [Online]. Available: https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi\&identifierValue=10.1201/9781498711067\&type=googlepdf

[6] V. Z. Parton *et al.*, "ENGINEERI!'TG MECHANICS of COMPOSITE STRUCTURES," technical report.

[7] "Bruna da Silva Leitzke Soluções Assintóticas Formais de Segunda Ordem na Homogeneização Assintótica de Meios Microperiódicos," technical report.

[8] J. Bleyer, "Numerical Tours of Computational Mechanics with FEniCS." Zenodo, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1287832.

[9] A. Logg, K.-A. Mardal, and G. Wells, *Automated solution of differential equations by the finite element method: The FEniCS book*, vol. 84. Springer Science & Business Media, 2012.