

VEDACIT SELANTE ACRÍLICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT SELANTE ACRÍLICO* para trincas caracteriza-se pela ótima resistência a intempéries e raios solares. Pode ser aplicado em superfícies internas ou externas. Aceita pinturas isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,76 g/cm³
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	Copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Válidade	9 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- É indicado para vedar trincas e fissuras em paredes de concreto ou alvenaria.

b) Preparo do substrato

Abrir as trincas e fissuras no formato de V, que podem ter no máximo 5 mm de largura x 5 mm de profundidade. A superfície deve estar perfeitamente limpa e isenta de poeira. Umedecer ligeiramente a superfície antes da aplicação do VEDACIT SELANTE ACRÍLICO para trincas, para melhorar a aderência do produto e evitar retrações excessivas.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

d) Aplicação

Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da trinca para evitar a oclusão de bolhas de ar. Externamente, deve ser aplicado com tempo estável para que, durante a secagem inicial, cerca de 4 h, à temperatura de 25 °C, não receba chuva. Caso se observe retração, após 24 horas, reaplicar o produto com espátula.

CONSUMO APROXIMADO

- Abertura 5 mm x 5 mm: 20 m lineares/kg.

RENDIMENTO

- Cartucho 550 g: 11 m
- Galão 6 kg: 120 m

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

VEDACIT SELANTE ACRÍLICO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

O tratamento e a pintura de trincas exigem conhecimento de profissional habilitado. O produto só poderá receber pintura isenta de solvente depois de estar completamente seco, por período mínimo de 24 horas, em condições normais de temperatura (25 °C). Para juntas de dilatação sujeitas à movimentação significativa, indica-se um selante elástico à base de poliuretano, como o VEDAFLEX. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS



Cartucho 550 g

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125993	32141010	0,55kg	0,60kg

VEDACIT SELANTE ACRÍLICO



Galão 6 kg

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123937	32141010	6kg	6,16kg