

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO PARA FITAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para fitas é uma solução asfáltica indicada para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de fitas asfálticas como a VEDACIT FITA MULTIUSO. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência	Preto(a)
Composição Básica	Asfalto, Aguarrás e Gás Propelente.
Válidade	18 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Indicado como primer na aplicação de fitas asfálticas autoadesivas.

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar regularizada, com tempo de cura superior a 7 dias, limpa, seca, porosa e sem impregnação de qualquer material que prejudique a aderência.

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso.

d) Aplicação

Passo 1: agitar a lata antes de usar e, ocasionalmente, durante a aplicação. Passo 2: aplique uma demão, mantendo uma distância de 15 a 20 cm, respeitando o consumo por m². Passo 3: Após o término da imprimação, aguarde, no mínimo de 1 a 2 horas até a secagem na temperatura de 25 °C para aplicar a Vedacit Fita Multiuso. Observações: Após cada uso, inverta a lata e pressione o bico para limpá-lo e evitar entupimento. Caso haja entupimento, remova o bico, limpe com Aguarrás e reutilize-o. Recomenda-se um teste prévio para identificar o direcionamento e a força do jato do produto.

CONSUMO APROXIMADO

- 400 mL/m²

RENDIMENTO

- Aerossol 400 mL: até 1 m²
- Aerossol 40 mL: até 0,1 m

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO PARA FITAS

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Recomenda-se proteção de objetos na área de aplicação para evitar danos com respingos do material e ventilação da área durante todo o processo de aplicação e secagem. Não perfurar ou aquecer o aerossol mesmo após o uso. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

MEIO AMBIENTE

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação Ambiental vigente. Em caso de de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767.

EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Recomendase máscara com filtro adequado para vapores orgânicos.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, levar ao médico imediatamente.
- Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico. Nota ao médico: depressor do sistema nervoso central.

EMBALAGENS



Aerossol de 40 mL

Dimensões: 24.48 X 11.63 X 16.62 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
1789732112832-8	27150000	0,31kg	1kg

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO PARA FITAS



Aerossol de 400 mL

Dimensões: 24.48 X 11.63 X 16.62 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
1789732112831-1	27150000	1,56kg	2,36kg