

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO* para mantas é uma solução asfáltica indicada para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|------------------------|
| Densidade | 0,92 g/cm ³ |
| Aparência | Preto(a) |
| Composição Básica | Aguarrás, asfalto |
| Válidade | 24 meses |

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Indicado como primer na aplicação mantas asfálticas em:
- Lajes maciças e préfabricadas;
- Áreas molhadas e molháveis;
- Piscinas e tanques elevados;
- Reservatórios e caixas d'água elevados, entre outros.

b) Preparo do substrato

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura, ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 x 40 cm ao redor dos coletores de água. No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média), arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média), aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na proporção 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas.

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas.

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO

Homogeneizar o produto e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m² e o tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta asfáltica pode ser aplicada depois do tempo de secagem do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas, o que ocorre entre 4 a 6 horas, na temperatura de 25 °C. Esse período de secagem pode variar em função das condições de temperatura e ventilação do local de aplicação.

CONSUMO APROXIMADO

- 0,300 L/ m².

RENDIMENTO

- Lata de 900 mL: 3 m²
- Galão de 3,6 litros: 12 m²
- Balde de 18 litros: 60 m²
- Tambor de 200 litros: 660 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Manutenção: esse produto, conforme ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. Recomenda-se proteção de objetos na área de aplicação para evitar danos com respingos do material e ventilação da área durante todo o processo de aplicação e secagem. ADVERTÊNCIA Aplicar o produto com tempo estável. O período de secagem pode variar em função da temperatura de aplicação, ventilação e umidade do ambiente de aplicação. VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas é um produto inflamável. Não reutilizar ou incinerar a embalagem. Não ingerir o produto e evitar a inalação dos vapores.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO

levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.

- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS



Lata 900 mL

| Gtin | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321124293 | 27150000 | 0,82kg | 0,93kg |



Galão 3,6 L

| Gtin | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321124286 | 27150000 | 3,27kg | 3,58kg |



Balde 18 L

| Gtin | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321124279 | 27150000 | 16,36kg | 18,19kg |