

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN BRANCO é uma manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta resistência às intempéries. Proporciona excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. VEDACIT VEDAPREN BRANCO dispensa proteção contra os raios solares.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,2 g/cm ³
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Lajes expostas;
- Estruturas inclinadas como lajes, abóbadas, sheds, cúpulas e marquises;
- Telhas onduladas;
- Calhas de concreto.

b) Preparo do substrato

Em lajes regularizadas: o concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar, antes, se na regularização há trincas que venham a exigir um reforço local na impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de VEDACIT VEDAPREN BRANCO diluído em 15% de água. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão da trinca como reforço, uma tira de tela de Poliéster como o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Aplicar outra demão de VEDACIT VEDAPREN BRANCO sem diluição. Regularização em lajes: aplicar, sobre o concreto, uma argamassa de regularização de cimento e areia (1:4 em volume) para garantir, à superfície a ser impermeabilizada, um acabamento desempenado e com caimento para os coletores de água de, no mínimo, 2%. Arredondar as arestas e deixar os cantos com raio mínimo de 5 cm. Arredondar os cantos e as arestas com raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre o concreto e a argamassa de regularização, utilizar um adesivo para argamassas e chapiscos como o BIANCO. Deixar previsto um encaixe nos rodapés com, no mínimo, 30 cm de altura e 2 cm de profundidade para embutir a impermeabilização no revestimento. Conferir se todos os ralos, coletores de água e tubulações passantes estão colocados na posição correta e devidamente chumbados. Aguardar a secagem da argamassa de regularização, em torno de 7 dias, antes de aplicar a impermeabilização.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

Fazer a aplicação com trinchá ou vassoura de cerdas macias, espalhando uniformemente o VEDACIT VEDAPREN BRANCO sobre a superfície. Aplicar VEDACIT VEDAPREN BRANCO em 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre cada demão. Diluir a primeira demão em, no máximo, 15% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Aplicar as outras demãos sem diluir, respeitando o consumo por m². Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm e deve ter encaixe para embutir o VEDACIT VEDAPREN BRANCO. Áreas sujeitas à movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de Poliéster como o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Aguardar 7 dias depois da última demão de VEDACIT VEDAPREN BRANCO e comprovar a estanqueidade do sistema. Para isso, vedar os ralos e deixar uma lâmina de água com cerca de 5 cm de altura, no mínimo, por 72 horas.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,2 kg/m² (em 3 demãos)

RENDIMENTO

- Pote de 1,2 kg: 1 m²
- Galão de 4,5 kg: 3,6 m²
- Balde de 18 kg: 15 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 3 e 6 demãos, com espessura uniforme. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente.

Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. O VEDACIT VEDAPREN BRANCO não aceita argamassa colante e revestimento cerâmico diretamente.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS



Pote 1,2 kg

Dimensões: 14.0 X 12.0 X 12.0 X 12 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321114591	32091010	1,2kg	1,28kg



Galão 4,5 kg

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321131529	32091010	4,5kg	4,70kg



Balde 18 kg

Dimensões: 36.0 X 30.0 X 30.0 X 30 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321131567	32091010	18kg	18,60kg