

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO ADESIVO SBR é um polímero sintético que adicionado ao chapisco, à argamassa ou ao concreto modifica suas características, proporcionando grande aderência aos mais diversos substratos. Confere boa trabalhabilidade e evita fissuras de retração, além de aumentar consideravelmente a impermeabilidade, as resistências à tração e à flexão, a resistência mecânica à compressão, modificando o módulo de deformação desgaste e impacto.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Cor	Branco(a)
Base química	Emulsão estireno-butadieno
Validade	6 meses
Densidade	1 g/cm ³

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem
- Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização
- Aditivo em concretos poliméricos para pré-moldados e obras de arte

b) Preparo do substrato

As superfícies a serem chapiscadas devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas antes da aplicação. As superfícies a serem revestidas com argamassa aditivada com **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** devem estar previamente chapiscadas com um composto aditivado com **VEDACIT PRO ADESIVO SBR**, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação.

c) Preparo do produto

Misturar antes de usar. Adicionar o **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** à água de amassamento na diluição indicada para cada tipo de aplicação. Para concretos, adicionar o **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** na dosagem indicada, na água de amassamento. Ressaltando que a quantidade do **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** adicionado deverá ser abatida da quantidade de água de amassamento total.

d) Aplicação

Ponte de aderência (chapisco de piso, parede e teto) **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** é aplicado na forma de chapisco, com colher de pedreiro ou equipamento de projeção, no traço de 1:3 (cimento: areia média), misturado na água de amassamento na diluição 1:2 (**VEDACIT PRO ADESIVO SBR**: água). Para execução de chapisco em pisos (regularização ou contrapiso), utilizar vassourão de cerdas duras para espalhar o composto e simultaneamente vir lançando a argamassa. Aditivo para argamassas: O **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** é adicionado como aditivo na argamassa (cimento e areia) junto com a água de amassamento na diluição 1:2 (**VEDACIT PRO ADESIVO SBR**: água). -Aditivo para concretos Realizar primeiramente uma pré-mistura do cimento e dos agregados, adicionando cerca de 70% do volume de água a ser utilizado. Em seguida, adicionar **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** ao concreto, obedecendo à dosagem de 15% a 20% sobre a massa do cimento (15 a 20 kg de **VEDACIT PRO ADESIVO SBR** para 100 kg de cimento) e complementar com o restante da água.

CONSUMO APROXIMADO

- 450 g/m²

RENDIMENTO

- Tambor 200 kg - até 445 m²
- Balde de 18 kg - até 40 m²

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de borracha.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Antes de executar o revestimento a superfície deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. Para utilização no concreto aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a dosagem ideal do produto e sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. **ADVERTÊNCIA: VEDACIT PRO ADESIVO SBR** não deve ser aplicado em chapisco rolado em EPS (Isopor®). Nessas situações, utilizar **BIANCO**. Para chapiscos e argamassas não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e IV).

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EMPILHAMENTO

- Balde: até 3 baldes
- Tambor: N/A