

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** é um adesivo e selador de base acrílica, compatível com cimento e cal. Tem ação adesiva, o que aglutina as partículas do cimento e dos agregados, proporcionando melhor trabalhabilidade e maior aderência da argamassa aos substratos. Evita fissuras de retração e aumenta a resistência ao desgaste.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Base química	Emulsão acrílica
Cor/Aparência	Líquido branco(a)
pH	8 a 10
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	39,09 g/L
Teor de sólidos	13 a 17%

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Ponte de aderência (chapisco de piso, parede e teto);
- Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização;
- Primer selador do produto **VEDACIT PRO PROTEÇÃO ACRÍLICA IMPERMEÁVEL**;
- Estucagem.

### b) Preparo do substrato

As superfícies a serem chapiscadas e estucadas devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas, antes da aplicação. As superfícies a serem revestidas com argamassa aditivada com **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** devem estar previamente chapiscadas com um composto aditivado com **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO**, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. As superfícies que serão imprimadas com o **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e secas.

### c) Preparo do produto

Como utilização em ponte de aderência e aditivo de revestimento, misturar o **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento, conforme sua aplicação. Para utilização como primer selador, produto pronto para uso.

### d) Aplicação

#### • Ponte de aderência (chapisco, piso, parede e teto):

**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** é aplicado na forma de chapisco, com colher de pedreiro ou equipamento de projeção, no traço de 1:3 (cimento:areia média), misturado na água de amassamento na diluição 1:2 (**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO**: água).

#### • Para execução de chapisco em pisos (regularização ou contrapiso):

Utilizar vassourão de cerdas duras para espalhar o composto e simultaneamente lançar a argamassa.

#### • Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização:

O **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** é adicionado como aditivo na argamassa (cimento e areia) junto com a água de amassamento na diluição 1:2 (**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO**: água).

#### • Primer selador do produto **VEDACIT PRO PROTEÇÃO ACRÍLICA IMPERMEÁVEL**:

A aplicação do **VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** é feita como pintura, com pincel de pelo curto, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou pulverizador de baixa pressão, em 1 demão sobre a superfície que será impermeabilizada com a resina acrílica **VEDACIT PRO PROTEÇÃO ACRÍLICA IMPERMEÁVEL**.

#### • Estucagem:

**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** pode ser utilizado para executar estucagem em estruturas de concreto, podendo-se misturar cimento comum com cimento branco para obter várias tonalidades de acabamento. A estucagem é aplicada com desempenadeira de aço lisa ou espátula, utilizando a diluição de 1:2 (**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO**: água), para amolentar o cimento e obter a calda de estucagem.

**CONSUMO APROXIMADO**

Chapisco de piso, parede e teto Chapisco projetado Estucagem	Mínimo 450 g/m <sup>2</sup> *considerando chapisco de 3 mm de espessura.
Aditivo de argamassa de reparo Revestimento Piso e regularização	Mínimo 500 g/m <sup>2</sup> /cm
Primer selador	Mínimo 200 g/m <sup>2</sup>

**RENDIMENTO**

Balde de 18 kg	Chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem	40 m <sup>2</sup>
	Aditivo de argamassa de reparo Revestimento Piso e regularização	36 m <sup>2</sup> /cm
	Primer selador	90 m <sup>2</sup>
Tambor de 200 kg	Chapisco de piso, parede e teto; chapisco projetado; estucagem	445 m <sup>2</sup>
	Aditivo de argamassa de reparo Revestimento Piso e regularização	400m <sup>2</sup> /cm
	Primer selador	1000 m <sup>2</sup>

**ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS**

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Embalagens disponíveis:

- Balde de 18 kg;
- Tambor de 200 kg.

**PRECAUÇÕES**

Antes de executar o revestimento, a superfície deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento.

Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. **MANUTENÇÃO:** esse produto, segundo a ABNT NBR 15575

- Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível.

**VEDACIT PRO ADESIVO ACRÍLICO** não deve ser aplicado com gesso ou chapisco rolado. Nessas situações, utilizar o BIANCO. Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e IV).

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE**

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

**VALIDADE**

6 meses.

**EPI (Equipamento de proteção individual)**

- Óculos de segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de borracha.

**PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico

**EMPILHAMENTO**

- Balde: até 3 baldes
- Tambor: N/A