

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**VEDACIT PRO SELANTE ASFÁLTICO** é uma massa asfáltica de grande aderência e impermeabilidade para tratamento de juntas horizontais. Pode ser aplicada em concreto, argamassa, ferro e madeira.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

<b>Cor</b>	Preto(a)
<b>Base química</b>	Asfalto
<b>Validade</b>	24 meses
<b>Densidade</b>	1,2 g/cm <sup>3</sup>

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Vedação de juntas horizontais.

### b) Preparo do substrato

A junta deve estar perfeitamente limpa, íntegra, regular e seca, respeitando o fator de forma, para a aplicação da massa asfáltica para vedação (largura x espessura), conforme a tabela:

Dimensão de aplicação da massa asfáltica Dimensão do delimitador de profundidade (Largura x Profundidade) + (Diâmetro):

- 10 mm x 10 mm 15 mm
- 15 mm x 10 mm 20 mm
- 20 mm x 10 mm 25 mm
- 25 mm x 12 mm 30 mm

Para limitar a profundidade, usar como material o cordão de polietileno, como o **VEDACIT PRO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE**, que deve preencher de forma pressionada, totalmente a largura da junta, para impedir a fuga do selante e manter a profundidade uniforme. O diâmetro do **VEDACIT PRO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE** deve ser maior que a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita crepe e, em seguida, aplicar na parte interna da junta 1 demão de um primer à base de água, como o **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS BASE ÁGUA**, ou um primer à base de solvente, como o **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS**, e aguardar a secagem. **Preparo do produto** Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

### c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso. **VEDACIT PRO SELANTE ASFÁLTICO** poderá ser amolentado em banho-maria sobre uma chapa com a superfície coberta por areia ou brita, próximo ao local de aplicação a fim de facilitar na utilização. Entretanto, por ser inflamável, deverá ser tomado o máximo de cuidado para evitar o contato do produto com o fogo.

### d) Aplicação

**VEDACIT PRO SELANTE ASFÁLTICO** é aplicado puro, com espátula metálica, pressionando de forma moderada o produto contra as paredes para não deslocar o delimitador de profundidade. O tempo de secagem é de, aproximadamente, 6 horas, considerando temperatura ambiente 25°C e boa ventilação. Não aplicar o produto sob sol intenso e juntas elevadas.

## CONSUMO APROXIMADO

- Junta 10 mm x 10 mm = 120 g/m.

## RENDIMENTO

- Galão de 4 kg: 33 m
- Balde de 20 kg: 166 m

**EPI (Equipamento de proteção individual)**

- Óculos de segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de PVC;
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

**ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM**

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**ATENÇÃO**

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Em áreas sujeitas a tráfego constante, recomenda-se que a massa asfáltica fique de 1 a 2 mm abaixo do nível do piso, para que não sofra desgaste devido à abrasão e seja arrancado. Lavar as ferramentas com aguarrás. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA: O **VEDACIT PRO SELANTE ASFÁLTICO** não aceita pintura de acabamento. Não deixar o produto em contato direto com o fogo.

**PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

**PRECAUÇÕES MEIO AMBIENTE**

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

**EMPILHAMENTO**

- Galão: até 6 galões
- Balde: até 3 baldes