

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante/adesivo de cura acética e alto módulo, que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se converte em borracha flexível. É adequado para selagens e aplicações gerais de vedação.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição básica	Silicone
Densidade	1,01 g/cm ³
Tempo de formação de película	≥ 280 %
Tempo de cura	≥ 12 MPa
Dureza Shore A	20 ± 5
Alongamento na ruptura	300%
Tensão na ruptura	1,70 N/mm ²
Temperatura de trabalho	5 a 40 °C

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação:

- Vedação de alumínio;
- Vedação de vidros;
- Vedação de materiais não porosos;
- Aplicações em box de banheiro e louças sanitárias;

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita crepe.

c) Aplicação

O produto vem pronto para uso.

Remover a tampa do produto, cortar a ponta do bico e aplicar de maneira uniforme na superfície desejada. Após o uso, pressione a bisnaga de modo que uma pequena quantidade do produto fique exposta. Esse excesso curado deve ser removido na próxima aplicação.

CONSUMO APROXIMADO

100 g/ m linear

RENDIMENTO

Bisnaga 50 g - até 50 cm

Bisnaga 280 g – até 3 m

SEGURANÇA**EPI (Equipamento de Proteção Individual)**

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto

ATENÇÃO

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.vedacit.com.br

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico.

VALIDADE

12 meses.

EMBALAGENS**TRANSPARENTE BI 50 G**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321127614	32141010	0,05 kg	0,058 kg

**BRANCO BI 280 G**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321125771	32141010	0,28 kg	0,32 kg

**CINZA BI 280 G**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321125788	32141010	0,28 kg	0,32 kg

**TRANSPARENTE BI 280 G**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321125795	32141010	0,28 kg	0,32 kg

**PRETO BI 280 G**

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321125801	32141010	0,28 kg	0,32 kg