

# VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA\* para mantas é uma emulsão asfáltica indicada para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre superfícies úmidas. Por apresentar baixo teor de COV, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes do ar, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Aparência	Preto
Composição Básica	Emulsão asfáltica
Válidade	24 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Indicado como primer na aplicação de fitas autoadesivas e mantas asfálticas em:
- Lajes maciças e préfabricadas;
- Áreas molhadas e molháveis;
- Piscinas e tanques elevados;
- Reservatórios e caixas d'água elevados, entre outros.

### b) Preparo do substrato

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 x 40 cm ao redor dos coletores de água. No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média), arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na proporção 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas.

### c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua

# VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

contaminação.

## d) Aplicação

Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas. Homogeneizar o produto e, em seguida, aplicá-lo puro, em uma única demão, respeitando o consumo mínimo por m<sup>2</sup> e o tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. O produto pode ser aplicado com broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta asfáltica pode ser aplicada depois do tempo de secagem do VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas, o que ocorre entre 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C. Esse período de secagem pode variar em função das condições de temperatura e ventilação do local de aplicação.

## CONSUMO APROXIMADO

- 0,350 L/m<sup>2</sup>.

## RENDIMENTO

- Pote de 900 mL: 2,6 m<sup>2</sup>
- Galão de 3,6 litros: 10 m<sup>2</sup>
- Balde de 18 litros: 51 m<sup>2</sup>
- Tambor de 200 litros: 570 m<sup>2</sup>

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## ATENÇÃO

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Recomenda-se proteção de objetos na área de aplicação para evitar danos com respingos do material. Para limpeza das ferramentas executar lavagem com água imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, conforme ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Aplicar o produto com tempo estável. O período de secagem pode variar em função da temperatura de aplicação, ventilação e umidade do ambiente de aplicação.

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

## EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
-

# VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Luvas de PVC

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS



Pote 900 ml

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321128000	27150000	0,90kg	0,95kg



Galão 3,6 L

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321124248	27150000	3,6kg	3,76kg



Balde 18 L

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321124231	27150000	18kg	18,65kg