

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência a intempéries e raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a vidro, metal, concreto, madeira, materiais cerâmicos, pedras naturais e fibra de vidro. Permite movimentos periódicos em juntas. Pode receber pintura, após a cura completa do selante, desde que a elasticidade da tinta seja compatível com a do VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,56 g/cm ³
Composição Básica	Poliuretano
Válidade	12 meses

INSTRUÇÕES DE USO

b) Preparo do substrato

-Juntas de dilatação. A junta deve estar perfeitamente limpa, íntegra, regular e seca, respeitando o fator de forma, para aplicação do selante (largura x espessura) conforme a tabela: -Dimensões. Dimensão de aplicação do selante Dimensão do delimitador de profundidade (Largura x Profundidade) (Diâmetro) 6 mm x 6 mm 10 mm 10 mm x 10 mm 15 mm 15 mm x 10 mm 20 mm 20 mm x 10 mm 25 mm 25 mm x 12 mm 30 mm Para limitar a profundidade, usar como material o cordão de polietileno, como o VEDACIT DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE, que deve preencher de forma pressionada, totalmente a largura da junta, para impedir a fuga do selante e manter a profundidade uniforme. O diâmetro do VEDACIT DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE deve ser maior que a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita crepe. -Calafetações. Na calafetação de furos de fixação de peças. Proteger primeiramente a superfície com fita crepe ou similar na largura de 5 cm, colocando-a sobre o local onde será feita a fixação da peça. Executar posteriormente a demarcação e realizar o furo. Promover, em seguida, a limpeza com aspirador de pó. -Vedações. Para vedar peças diversas as superfícies devem estar, limpas e secas. Proteger a superfície, com fita crepe ou similar, colocando-a nas laterais onde será feita a vedação.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

d) Aplicação

-Juntas de dilatação. Colocar o cartucho do VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da junta para evitar a oclusão de bolhas de ar. Logo depois da aplicação executar o acabamento superficial do selante, com objetos de ponta arredondada, para uniformizar a superfície,

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS

utilizar com detergente neutro. Após o acabamento, retirar com cuidado a fita crepe das bordas. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, à temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. -Calafetações. Colocar o cartucho de VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto totalmente no furo, colocar a bucha, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. -Vedações. Colocar o cartucho de VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°, aplicando o produto em todo o perímetro da peça a vedar, remover a fita crepe ou similar junto ao excedente do produto. A cura superficial ocorre em no mínimo 4 horas, na temperatura de 25 °C e a cura total, em 7 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. O VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas as tintas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante. Pode ocorrer variação de cor na tinta aplicada sobre o selante.

CONSUMO APROXIMADO

- Até 4 m lineares

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Em áreas externas aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se proteger objetos a fim de evitar danos com respingos. Em áreas sujeitas a tráfego constante, recomenda-se que o selante fique de 1 a 2 mm abaixo do nível do piso, para que não sofra desgaste devido à abrasão e seja arrancado. Superfícies de base cimentícias devem estar totalmente curadas. Limpar as ferramentas de acabamento com aguarrás. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não se pode aplicar o VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais em superfícies úmidas. Não deve trabalhar em condições submersas.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

EMBALAGENS



Bisnaga de 400 g (branco)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125122	35061090	0,40kg	0,44kg



Bisnaga de 400 g (cinza)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125146	35061090	0,40kg	0,44kg