

VEDACIT ASFALTO MODIFICADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas é um asfalto oxidado com excelente aderência, plasticidade e impermeabilidade, que quando usado como estruturante forma uma manta monolítica de grande aderência a vários substratos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,01 g/cm ³
Aparência	Preto(a)
Composição Básica	Asfalto
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Colagem de Mantas Asfálticas;
- Reforço em caso de falha na impermeabilização com a Manta Asfáltica.

b) Preparo do substrato

A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, limpa, seca, porosa, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados e a superfície ao redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Verificar antes da aplicação se a superfície não apresenta saliências, bordas ou fissuras que possam danificar a Manta Asfáltica. Aplicar uma demão de VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA ou VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas e aguardar a secagem do produto.

d) Aplicação

Aplicação com mantas asfálticas Aquecer o VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas a uma temperatura de 180° a 200 °C. Aplicar uma demão com vassoura de fibras vegetais sobre a superfície previamente imprimada e colar simultaneamente a Manta Asfáltica. Pressionar do centro para as bordas para evitar a formação de bolhas de ar. Para reforço em caso de falha na impermeabilização com a Manta Asfáltica deve-se também aquecer o VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas a uma temperatura de 180° a 200 °C e aplicar uma demão sobre a manta asfáltica no ponto falho ou na totalidade da área impermeabilizada. Aplicação em membranas impermeáveis estruturadas com véus de fibra de vidro e véu de poliéster Aquecer o VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas a uma temperatura de 180° a 200 °C. Aplicar o produto com vassoura de fibras vegetais sobre a superfície previamente imprimada e colar simultaneamente o estruturante. Após o procedimento indicado, colocar várias demãos do VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas até complementar o consumo previamente especificado. Proteção

VEDACIT ASFALTO MODIFICADO

Mecânica Após o teste de estanqueidade, fazer a proteção mecânica (contrapiso): no rodapé, sobre a manta asfáltica, fixar tela metálica ou similar, avançando 20 cm no piso. Colocar uma camada separadora (filme de polietileno) e sobre ela aplicar argamassa (cimento e areia traço 1:3) ou concreto com espessura mínima adequada respeitando os caimentos. No rodapé, sobre a tela metálica, PVC ou similar, fazer um chapisco (cimento e areia média/grossa no traço 1:3), amolentando com a solução BIANCO:água 1:2 e posteriormente, após a secagem do chapisco, fazer o revestimento com argamassa mantendo traço externo.

CONSUMO APROXIMADO

- Saco de 14 kg: 1,0 kg/m²/mm

RENDIMENTO

- Saco de 14 kg: até 15 m²/mm

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Empilhamento máximo das embalagens: 6 unidades. Em caso de queimadura, não remover o produto da pele. Resfriar o local com água em abundância e procurar assistência médica imediatamente. Visto que serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Não aquecer o produto VEDACIT ASFALTO MODIFICADO para colagem de mantas acima de 250°C.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Botas
- Luvas de raspa
- Máscara de proteção

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

VEDACIT ASFALTO MODIFICADO

EMBALAGENS



Saco 14 kg

Dimensões: 33.0 X 30.0 X 30.0 X null cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123401	27149000	15,00kg	15,10kg