FICHA TÉCNICA
Cemento Rápido Impermeable

Descripción del producto

Ceys Cemento Rápido Impermeable es un cemento monocomponente impermeabilizante preparado para su utilización una vez mezclado con agua.

Ceys Cemento Rápido Impermeable está diseñado para la reparación de emergencia en superficies húmedas.

Una vez curado, Ceys Cemento Rápido Impermeable es impermeable e incluso resistente a condiciones oxidantes tales como el agua de mar.

Características técnicas

Aspecto	Polvo
Temperatura Aplicación	Entre- 5 ºC y 35 ºC
Mezcla	0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Llana de goma lisa o espátula
Tiempo de trabajo	10 minutos a 20 ºC
Tiempo de Secado	2 horas a 20 ºC

Aplicaciones:

Producto indicado para la realización de anclajes, fijar y empotrar; para la reparación de conducciones de fibrocemento y depósitos de hormigón, así como para la realización y sellado de juntas en bajantes y desagües.

Obtura escapes de agua resultando muy adecuado para lugares húmedos, tanto en el interior como en el exterior. Es impermeable y resistente al agua, incluso de mar.

Modo de empleo

- Preparación de superficie:

Limpiar a fondo el polvo superficial. Eliminar las capas mal adheridas, desconchadas o poco cohesionadas.

Humedecer ligeramente las superficies muy absorbentes.

- Preparación del producto:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir de 0,2 a 0,3 litros de agua por kg de producto y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.

No volver a amasar una vez iniciado el proceso de fraguado.

- Aplicación:

Aplicar inmediatamente con espátula de goma en diagonal sobre la junta presionando ligeramente sin frotar, ya que la mezcla podrá usarse sólo durante 10 minutos..

Cuando el producto aplicado empiece el proceso de curado, limpiar con una esponja húmeda y posteriormente limpiar los restos con una bayeta seca.

Consejos Ceys:

No volver a amasar el producto una vez iniciado el fraguado.

No aplicar a temperaturas inferiores a -5° C ni superiores a 35 ° C.

No aplicar sobre yeso ni sobre sobre suelos con calefacción radiante en servicio o soportes exteriores a pleno sol.

Se recomienda el uso de guantes.

Rendimiento

En función de la cantidad de producto aplicado.

- 1,5 kg – 1 m^2 en aplicaciones de 1 mm de grosor

Disolución y limpieza

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de su uso.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Bajo estas indicaciones el producto puede almacenarse durante 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

En general evite el contacto con los ojos y la piel.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.