FICHA TÉCNICA
Lechada Para Juntas

Descripción del producto

Ceys Lechada Para Juntas es un producto especialmente indicado para rejuntar toda clase de cerámicas, pavimentos y revestimientos (azulejos, gres, piedra natural o artificial).

Ceys Lechada Para Juntas es resistente al agua. Impermeable, aplicable tanto en interior como en exterior además de retardar la aparición de moho gracias a su efecto hidrófugo.

Además, Ceys Lechada Para Juntas es flexible, no tiene retracción y adhiere con facilidad.

De fácil limpieza.

Características técnicas

Aspecto	Polvo
Color	Blanco
Densidad aparente polvo	1.30 ± 0.05 g/ml
Densidad pasta	1.50 ± 0.05 g/ml
pH	12.5 ± 1
Granulometría	< 200 µ
Temperatura Aplicación	Entre 5 ºC y 35 ºC
Mezcla	0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Llana de goma lisa o espátula
Tiempo de reposo	3 minutos
Tiempo de trabajo	1 hora a 20 º C
Tiempo de Secado	variable según espesor y condiciones climáticas
Anchura de juntas	0 - 10 mm

Aplicaciones:

Rejuntado de pavimentos y revestimientos cerámicos.
De uso interior y exterior.

Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 10 mm en suelos y paredes, cerámicos con capacidad de absorción ≤ 3%, gres porcelánico, mosaico vítreo, con plaquetas de piedra natural, mármol.
Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua.
Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.)

Modo de empleo

- Preparación de superficie:

Limpiar a fondo el polvo superficial. Eliminar las capas mal adheridas, desconchadas o poco cohesionadas.

Humedecer ligeramente las superficies muy absorbentes.

- Preparación del producto:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir de 0,2 a 0,3 litros de agua por kg de producto y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.

Dejar reposar la masa durante 3 minutos antes de su aplicación.

No volver a amasar una vez iniciado el proceso de fraguado.

El mortero - cola debe estar fraguado antes de la aplicación del rejunteo.

- Aplicación:

Aplicar con espátula de goma en diagonal sobre la junta presionando ligeramente sin frotar.

Cuando el producto aplicado empiece el proceso de curado, limpiar con una esponja húmeda y posteriormente limpiar los restos con una bayeta seca.

La junta del revestimiento cerámico estará limpia en todo el espesor del revestimiento.

Consejos Ceys:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C.

No aplicar sobre yeso ni sobre sobre suelos con calefacción radiante en servicio o soportes exteriores a pleno sol.

No aplicar sobre soportes sometidos a deformaciones de origen diverso o tráfico intenso ni sobre superficies expuestas a agresiones químicas o agua de limpieza a presión.

No aplicar en juntas de dilatación.

Si la superficie del revestimiento está sin vitrificar, realizar antes de la instalación una prueba de lavabilidad del mortero o proteger la superficie con una cera para evitar que los pigmentos del mortero penetren en el revestimiento.

Rendimiento

En función del tamaño de la cerámica, anchura y profundidad de junta:

- 500 – 700 gr para formatos de 20x20 cm, espesor 8 mm y junta de 5 mm
- 1 kg para formatos de 40x40 cm, espesor 10 mm y junta de 10mm

Disolución y limpieza

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de su uso.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Bajo estas indicaciones el producto puede almacenarse durante 36 meses.

FICHA TÉCNICA
Lechada Para Juntas

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

En general evite el contacto con los ojos y la piel.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.